

DOCOFIX BETONLASUR

Lasierende Kunststoffdispersion für aussen und innen auf Basis wasserverdünnter Polymerisatharze, silikonvergütet



- Geringe Schmutzanhaftung, da silikonvergütet
- Das Strukturbild des Betons bleibt erhalten
- Verseifungsbeständig (Alkali-resistent)
- Wetterbeständig, geringe Verschmutzung (da nicht thermoplastisch)
- Wasserabstossend
- Sehr gute Abwaschbarkeit von Schmutz
- $\mu\text{-H}_2\text{O} = 15500$ $\mu\text{-CO}_2 = 3.02$ Mio. (Zertifiziert durch LPM-Labor)

Beschreibung

Anwendungsbereiche Docofix Betonlasur ist ein idealer Schutzanstrich für Sichtbeton, Fassaden, Pfeiler; Brüstungen, Untersichten usw., wobei das typische Strukturbild des Betons erhalten bleibt und eine hohe Schutzwirkung gegen Carbonatisierung erzielt wird.

Kenndaten

Eigenschaften	Lieferviskosität	Pastös (vor Gebrauch gut aufrühren)
	Dichte:	Ca. 1.18 kg/l (Weiss)
	Glanzgrad:	Seidenmatt
	Festkörper:	Ca. 50 %
	Farbtöne (Lagerfarbtöne):	Farblos
	Abtönbar:	Werksabtönungen möglich
	Lagerfähigkeit:	Im gut verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr, vor Frost schützen
	Wasserdampfdurchlässigkeit: (sd-Wert)	0,60 m (V2, mittel)
	Haftfestigkeit (DIN EN ISO 2409):	Gt 0-1
	Wasseraufnahmekoeffizient: (W24-Wert)	0.02 [kg/m ² * h ^{0,5}] (W3, niedrig)
	Verarbeitungstemperatur:	Die minimale Oberflächentemperatur über 24 Stunden liegt bei +10°C, idealer Temperaturbereich 15 - 22°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
	Highlight:	Extrem vielseitige Gestaltung der Oberfläche möglich

Aufbau					
Untergründe		Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	
Putze (Mörtelgruppe PII und PIII)	nicht saugend	-	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	
	saugend oder sandend	Dolwa-Fix WV	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	
Alte Putze	nicht saugend	-	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	
	saugend oder sandend	Dolwa-Fix WV	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	
Mineralische Putze	saugend oder sandend	City Mineral+ Fixativ (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 1:1 verdünnt mit Wasser)	z.B. City Mineral+ (max. 10% verdünnt mit Wasser oder City Mineral+ Fixativ)	z.B. City Mineral+ (max. 10% verdünnt mit Wasser oder City Mineral+ Fixativ)	
Beton	nicht saugend	-	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	
	saugend oder sandend	Dolwa-Fix WV	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	
Tragfähige Dispersions- und Siliconharz- beschichtungen	nicht saugend	-	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	
	saugend oder sandend	Dolwa-Fix WV	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	Docofix Betonlasur (max. 5% verdünnt mit Wasser)	
Mineralfarb- anstriche	saugend oder sandend	City Mineral+ Fixativ (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 1:1 verdünnt mit Wasser)	z.B. City Mineral+ (max. 10% verdünnt mit Wasser oder City Mineral+ Fixativ)	z.B. City Mineral+ (max. 10% verdünnt mit Wasser oder City Mineral+ Fixativ)	
Holzuntergründe	nicht saugend	Holzimprägnierung & Holzgrundierung	Docofix DXA 65 Housepaint (max. 10% verdünnt mit Wasser)	Docofix DXA 65 Housepaint (max. 5% verdünnt mit Wasser)	
Nicht tragfähige Anstriche	Ist ein Untergrund nicht tragfähig, so muss dieser restlos entfernt werden. Dies mit geeigneter Massnahme, z.B. mechanisch oder durch abbeizen und nachreinigen mittels Wasser. Anschliessend, gemäss obigen Beispielen, neu aufbauen.				
Wichtig	Je nach Situation vor Ort, muss der Untergrund auf dessen Beschaffenheit (z.B. Saugvermögen) geprüft sowie eine Musterfläche angelegt werden!				

Untergrund/Verarbeitung

Untergründe	Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend trocken, sauber, staubfrei und genügend verfestigt sein. Um die bauphysikalischen Eigenschaften (Wasserdampfdurchlässigkeit) vollumfänglich in Anspruch nehmen zu können, sind dampfsperrende Altanstriche vorgängig zu entfernen. Die Feuchtigkeit des Untergrundes ist zu messen (max. 3% Baustofffeuchtigkeit).	
Applikation	Streichen und Rollen:	Streich- und rollfertig, Erstanstrich max. 5% verdünnen, Folgeanstrich max. 5% verdünnen
	Airlesssspritzen:	Mit ca. 10% Wasser verdünnen Spritzwinkel: 50° - 60° Düse: 0.017 - 0.021 " Spritzdruck: 150 - 180 bar <i>Die obigen Angaben dienen als Richtwerte und können je nach Airlessgerät abweichen.</i>
	Trockenschichtdicke:	Abhängig vom Untergrund
Trocknung:	Überarbeitbar:	Nach ca. 4 - 6 Stunden
	Durchgetrocknet:	Nach ca. 24 Stunden <i>Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.</i>
Ergiebigkeit	10 - 13 m ² /kg 12 - 16 m ² /l	<i>Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Porosität und der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf relativ glatte, wenig saugende Untergründe. Bei extremen Putzstrukturen erhöht sich der Verbrauch entsprechend.</i>
Gerätereinigung	Sofort gründlich mit Wasser auswaschen. Angetrocknete Schichten mit Nitroverdünner entfernen.	

Hinweise

Gefahrenhinweise	Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Hinweise	Die Merkblätter des SMGV, SIA-Normen und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.
Wichtig	<ul style="list-style-type: none"> - Retouchieren: Um eine gleichmässig scheinende Fläche zu erhalten, sind starke Flecken und Aststellen von Schalbrettern vor dem Grundanstrich mit wenig verdünnter Betonlasur zu retouchieren. - Ein Probeanstrich ist zwingend vorzunehmen. - Vor und während der Arbeit die verdünnte Lasur gut aufrühren. - Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. - Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 25).

Qualität und Umwelt

Dold 1921



Die Dold AG ist seit 1921 führender Hersteller hochwertiger und ökologischer Beschichtungslösungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein umfangreiches Sortiment für Farb- und Lacksysteme für den professionellen Baumeister. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein abgestimmtes und allumfassendes Programm für Industriekunden an. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen über kompetente Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshändler im In- und Ausland.

Ökonomie



Die von Dold als «ökonomisch» etikettierten Produkte stehen für eine umfassende Denkhaltung. Die unter dem Label zusammengefassten Lack- und Farbsysteme berücksichtigen verschiedene Einflüsse und Anforderungen unserer Zeit. Zum einen finden die empfindsamen Reaktionen von Mensch, Natur und Umwelt auf chemisch erzeugte Produkte besondere Beachtung (Ökologie), zum andern wird grosser Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte und ein günstiges Kosten-Leistungs-Verhältnis gelegt (Ökonomie). Daraus setzt sich das Konzept der Ökonomie von Dold zusammen.

Zertifizierungen



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken, welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.

Freiwilliger Klimaschutz durch CO₂ Vollkompensation



Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Clima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO₂ in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



Lacke und Farben

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Untergründe schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.