

ER-PRIMER

Primer reattivo monocomponente, con solventi, per interni ed esterni



ER-Primer è un primer reattivo monocomponente essiccante all'aria a base di polivinilbutirrale. Aderisce in modo ottimale su svariati fondi e, grazie ai pigmenti attivi anticorrosivi – ricoperti con un'adatta vernice coprente –, può essere utilizzato come mano di fondo anticorrosione.



Descrizione

Campi d'impiego Fondo di ancoraggio e mano di fondo anticorrosione per interni ed esterni, per l'industria meccanica e metallurgica, per le rifiniture interne, per la verniciatura di automobili, per verniciature con una leggera protezione anticorrosione. Senza cromato di zinco.

Caratteristiche

Proprietà	Viscosità alla consegna	Pastoso (agitare bene prima dell'uso)
	Densità:	Densità ca. 1,10 kg/l (bianco)
	Brillantezza:	Opaco
	Corpi solidi:	Contenuto corpo solido ca. 41 % (bianco)
	Tinte (Colori di stock):	Bianco, RAL 7035
	Punto di infiammabilità:	+6 °C
	Sfumabile:	Non sfumabile
	Conservabilità a magazzino:	1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo
	Temperatura di applicazione:	Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari
	Adesione (DIN EN ISO 2409):	Gt 0-1
	Etichetta ambientale	G
	Proprietà principale:	Primer reattivo per svariati fondi

Sovrastruttura				
Fondi		Prima mano	Mano intermedia	Ultima mano
Legno	per interni	sabbia se necessario, ad es.: - Doco-Prim	ad es.: - Füllvorlack	ad es.: - Docodur 25 - PU Haftemaille
	per esterni	sabbia se necessario - 1x Holzimprägierung - 1x Holzgrundierung	- ad es. Füllvorlack	ad es.: - Syntholux - Synthosatin - PU-Haftemaille
Plastica (PVC rigido)	per interni	Se necessario, levigare ad es.: - Docamin Grundierung - ER-Primer	ad es.: - Docodur 25 - PU-Haftemaille	ad es.: - Docodur 25 - PU-Haftemaille
Vernici a 2 componenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - ER-Primer - Docamin Grundierung	ad es.: - Docodur 25 - Durocal Decklack	ad es.: - Docodur 25 - Durocal Decklack
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - ER-Primer	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack
Vernici a 1 componenti	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - ER-Primer - Dolwaprim	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - ER-Primer	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille
Polvere-/ Rivestimenti termo-indurenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - Docamin Grundierung WV	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - ER-Primer	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack
Acciaio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Dolwaprim - Rost- und Haftprimer	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - DEP 100-20	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack
Zincatura a fuoco	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - Docamin Grundierung WV	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - DEP 100-20	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille	ad es.: - PU-Haftemaille
Alluminio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - ER-Primer - Docamin Grundierung WV	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - DEP 100-20	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille

Fondo/Applicazione					
Fondi	Il fondo deve essere privo di ruggine, grasso, olio e impurità nonché pulito e asciutto, conformemente ai requisiti generalmente richiesti. A seconda del fondo (metallo, legno, plastica) occorrono pretrattamenti o mani di fondo idonei.				
Applicazione	Subito applicabile a pennello e rullo; diluibile con diluente (0-5%). Solo piccole superfici. Applicazione a spruzzo, a immersione, tramite flow coating; diluibile con diluente universale al nitro (10-35%).				
Essiccazione:	<table border="0"> <tr> <td>polvere-asciutto:</td> <td>Dopo ca. 15 minuti</td> </tr> <tr> <td>Ritoccabile:</td> <td>Ripassabile a spruzzo dopo ca. 30 minuti Ripassabile con pennello dopo ca. 90 minuti</td> </tr> </table> <p><i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i></p>	polvere-asciutto:	Dopo ca. 15 minuti	Ritoccabile:	Ripassabile a spruzzo dopo ca. 30 minuti Ripassabile con pennello dopo ca. 90 minuti
polvere-asciutto:	Dopo ca. 15 minuti				
Ritoccabile:	Ripassabile a spruzzo dopo ca. 30 minuti Ripassabile con pennello dopo ca. 90 minuti				
Resa	<p>5 - 15 m²/kg 5 - 15 m²/l</p> <p><i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i></p>				
Pulizia degli utensili	Sciacquare subito a fondo con diluente (ad es. al nitro o universale).				
Avvertenze					
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.				
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).				
Importante	Prima dell'applicazione su elementi costruttivi come ad es. porte o telai, si consiglia di eseguire diversi test preliminari.				

Qualità e ambiente

Dold 1921



La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di alta qualità ed ecologiche dal 1921. All'interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato e completo di prodotti per l'industria. L'esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità. La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

Etichetta ambientale



ER-Primer: G

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le vernici a base di solventi di Dold AG sono classificate nelle categorie da A a F. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria
con totale compensazione delle
emissioni di CO₂



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Clima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO₂ in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.