

VALPAIN T ROCOCÒ GRASSELLO DI CALCE

Hochwertiger, mineralischer Stucco Veneziano für Innen

Beschreibung

Anwendungsbereiche Stucco Veneziano mit hoher Atmungsaktivität für die Innendekoration, auch mit historischer und künstlerischer Anwendung.

Kenndaten

Eigenschaften	Spezifisches Gewicht:	1.528 + 30 g/l bei 25°C
	Wasserdampf-Durchlässigkeit:	370 g/m ² in 24 Stunden (Standard UNI 9396 und ISO/DIN 7783)
	Diffusionswiderstandsfaktor:	$\mu = 120$ (diffusionsäquivalente Luftschicht $S_d = 0,07$ m // Farbstärke 0,58 mm)
	Wasseraufnahmekoeffizient:	(Standard DIN 52617): $w = 0,112$ kg/m ² X h ^{0,5}
	Farbtöne:	Gemäß Rococò-Farbkarte
	Abtönung:	Über das Mischsystem Valclone. Zur besseren Verarbeitung wird empfohlen, den GRASSELLO DI CALCE einen Tag vor dem Auftragen zu tönen. <u>Bitte beachten:</u> Die Farbtöne können vom Katalog um 20% bis 30% abweichen. Der Farbtonindruck hängt auch von der Art und Weise des Auftrags ab. Deshalb empfehlen wir den Auftrag auf zusammenhängenden bzw. im gleichen Sichtfeld liegenden Flächen von einer Person in der gleichen Art und Weise. Das BFS-Merkblatt Nr. 25 ist zu beachten.
	Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. Ungeöffnet und ungetönt mindestens 24 Monate haltbar.

Untergrund/Verarbeitung

Untergründe Die Untergründe müssen tragfähig, fest, trocken, dimensionsstabil sowie frei von Staub, Fett und Öl oder anderen Verunreinigungen sein. Nicht auf weiche, dehnfähige oder elastische Untergründe anwenden. Das Saugvermögen des Untergrundes muss gleichmässig sein, bzw. entsprechend gleichmässig eingestellt werden.

Applikation	GRASSELLO DI CALCE mit PV 43 oder PV 44 oder PV 45 in einer ca. 1 mm dicken Schicht auftragen und eine glatte und kompakte Oberfläche herstellen. Nach ca. 6 Stunden bei 20° gut abschmiegeln und mit dem Auftrag des GRASSELLO DI CALCE in unregelmäßigen, 6 – 10 cm langen Spachtelschlägen in Abständen von 4 – 6 cm auf dem gesamten zu bearbeitenden Untergrund fortfahren.	
	Nach ca. 1 Stunde bei 20°C vom Anfang der mit dem ersten Anstrich versehenen Fläche beginnen und die Spachtelschläge wie zuvor beschrieben, jedoch zum Abschluss des Untergrunds, aufbringen, so dass jeder Spachtelschlag die zuvor aufgetragenen Spachtelschläge teilweise überlagert. Dadurch wird der Antik-Halbglanz-Effekt erzielt.	
Gerätereinigung	Bei nicht getrocknetem Produkt die Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser, bei getrocknetem Produkt mechanisch reinigen.	
Ausgiebigkeit	Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. je nach Auftragsverfahren ca. 2 - 3 m ² /l. Objektbedingte Abweichungen sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.	
Trocknung	Auf der Oberfläche Überstreichbar In der Tiefe	2 Stunden bei 20°C === 18 Stunden bei 20 °C
Empfohlener Aufbau	Auf neuen und alten Untergründen stets den Primer 1100 als Grundierung auftragen. Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend trocken (max. 3% Feuchtigkeit), sauber, staubfrei und genügend verfestigt sein. Schlecht haftende Untergründe sind zu entfernen.	

Hinweise

Gefahrenhinweise	Weitere Angaben siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.
Wichtig	Die Anwendungstemperatur muss zwischen +5°C und +30°C liegen; nicht unter Sonneneinstrahlung und bei Wind verwenden.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Vetrieb in der Schweiz exklusiv durch Dold AG.



Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.dold.ch – oder beim technischen Support Center unter +41 044 877 48 48.

Technische Information Nr. 599
Erstellt: März 2012 / Version (0) 03/12

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch