

# VALPAINT KLONDIKE

Hochwertige, dekorative Gestaltungstechnik für Innen

Mit VALPAINT KLONDIKE können exklusive, dekorative Lasurtechniken mit Gold-, Silber- oder Metalloxid-Effekten hergestellt werden. VALPAINT KLONDIKE ist diffusionsfähig und kann mit Wasser und milden Reinigungsmitteln gesäubert werden. Auf wässriger Acrylatbasis.

## Beschreibung

**Anwendungsbereiche** VALPAINT KLONDIKE eignet sich für besonders exklusive, moderne und stilvolle Wand- und Deckengestaltungen mit wunderschön glitzernden Metalleffekten, einzigartigen Farbtönen und Nuancen. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem VALPAINT PRIMER 900 deckend vorbeschichtet sind.

## Kenndaten

<b>Eigenschaften</b>	<b>Bindemittelbasis:</b>	Kunststoffdispersion nach DIN 55947
	<b>Glanzgrad:</b>	Seidenmatt, je nach Farbton mit metallischem Glanz.
	<b>Dichte:</b>	Ca. 1,02 g/ml
	<b>Farbtöne:</b>	Grundmaterial: transparent mit farbigen Effektteilchen, ansonsten Farbeindruck je nach Abtönung.
	<b>Abtönung:</b>	Nach VALPAINT KLONDIKE Farbtonkarte in 16 Farbtönen über das VALCLONE MIX-System tönbar. Zusätzlich sind weitere 32 Farbtöne durch die Kombination mit den Gold- und Silberadditiven möglich. <u>Hinweis:</u> Um die Effektteilchengröße zu erhalten, ist die über VALCLONE MIX zugegebene Farbpaste vorsichtig mit einem Rührholz unterzurühren. Farbtöne vor der Verarbeitung überprüfen. <u>Bitte beachten:</u> Die Farbtöne können vom Katalog um 20% bis 30% abweichen. Der Farbtonindruck hängt auch von der Art und Weise des Auftrags ab. Deshalb empfehlen wir den Auftrag auf zusammenhängenden bzw. im gleichen Sichtfeld liegenden Flächen von einer Person in der gleichen Art und Weise. Das BFS-Merkblatt Nr. 25 ist zu beachten.
	<b>Farbtöne Metalleffekt:</b>	Für den gewünschten Metalleffekt muss KLONDIKE mit den Additiven GOLD G 100 oder SILBER G 200 in folgenden Mengen gemischt werden: 250 ml Additiv GOLD oder SILBER auf 2,5 l KLONDIKE 100 ml Additiv GOLD oder SILBER auf 1 l KLONDIKE
	<b>Lagerung:</b>	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. Ungeöffnet und ungetönt mindestens 24 Monate haltbar.

## Untergrund/Verarbeitung

Untergründe	Die Untergrundbeschaffenheit wird im Absatz „Geeignete Untergründe und deren Vorbereitung“ beschrieben.
Applikation	<p><b>Grundbeschichtung:</b> VALPAINT Primer 900 je nach Untergrundkontrast 1-2x deckend auftragen. Der Primer wird im Farbton grau geliefert. Die Farbtöne in der VALPAINT KLONDIKE Farbtonkarte sind auf diesen Primerfarbton abgestimmt.</p> <p><b>Deckbeschichtung:</b> Je nach Farbtonintensität 1-2 Materialaufträge VALPAINT KLONDIKE ausführen.</p>
Auftragsweisen	<p><b>Klassischer Spachteleffekt:</b> VALPAINT KLONDIKE mit einer Edelstahl-Venezianerkelle in unregelmäßigen Bewegungen in allen Richtungen vollflächig auftragen und je nach gewünschtem Effekt unter leichtem Druck verziehen. Nach der Trocknung kann der Effekt durch einen zweiten Arbeitsgang in der gleichen Art und Weise verstärkt werden. Nach ca. einer Stunde kann, wenn gewünscht, der Effekt durch ein etwas stärkeres Abglätten gesteigert werden. Hinweis: Dadurch werden die Farbpartikel gequetscht, d.h. sie werden kleiner und bilden helle und dunkle Nuancen.</p> <p><b>Klassischer Effekt mit Flachpinsel, Streichbürste und Glättkelle:</b> VALPAINT KLONDIKE mit einem Flachpinsel, ideal ist der Flachpinsel VALPAINT PV 76, oder einer Streichbürste (Ovalbürste) mit unregelmäßigen Kreuzgang-Bewegungen vollflächig auftragen und nach ca. 20 Minuten unter leichtem Druck mit einer Edelstahl-Venezianerkelle verziehen bzw. leicht anpressen. Nach der Trocknung kann der Effekt durch einen zweiten Arbeitsgang in der gleichen Art und Weise verstärkt werden.</p> <p><b>Effekt mit Flachpinsel oder Streichbürste:</b> VALPAINT KLONDIKE mit einem Flachpinsel, ideal ist der Flachpinsel VALPAINT PV 76, oder einer Streichbürste (Ovalbürste) mit unregelmäßigen Kreuzgang-Bewegungen vollflächig auftragen. Nach der Trocknung kann der Effekt durch einen zweiten Arbeitsgang in der gleichen Art und Weise verstärkt werden. Nach ca. einer Stunde kann, wenn gewünscht, mit dem trockenen Flachpinsel oder der trockenen Streichbürste unter stärkerem Druck nachgearbeitet (vertrieben) werden. Dadurch wird der Effekt nochmals gesteigert. Hinweis: Dadurch werden die Farbpartikel gequetscht, d.h. sie werden kleiner und bilden helle und dunkle Nuancen.</p> <p><u>Hinweis:</u> Je nach Auftragsart und Materialauftrag können Abweichungen zu den in der VALPAINT KLONDIKE Farbtonkarte dargestellten Farbtönen auftreten. Diese Verarbeitungshinweise können je nach Wunsch variiert bzw. durch den Auftrag mit anderen Werkzeugen kombiniert werden. VALPAINT KLONDIKE eignet sich besonders für eine individuelle Umsetzung. Wir empfehlen im Vorfeld eigene Musterflächen anzulegen und somit das Erscheinungsbild zu überprüfen.</p>

Gerätereinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verarbeitungstemperaturen	Nicht unter +5°C und über +30°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten. Nicht auf aufgeheizte Untergründe aufarbeiten.
Ausgiebigkeit	Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. je nach Auftragsverfahren ca. 160-200 ml/m <sup>2</sup> bzw. 5-6 m <sup>2</sup> /Liter pro Auftrag. Objektbedingte Abweichungen sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.
Trocknung	Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 3 Stunden oberflächentrocken, nach ca. 5 Stunden überarbeitbar, nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet, nach 3 Tagen belastbar und nach 18 Tagen reinigungsfähig (siehe auch „Wichtig“). Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.
Empfohlener Aufbau	Geeignete Untergründe und deren Vorbereitung: Die Untergründe müssen tragfähig, fest, eben, vollständig trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. Vorbeschichtung: VALPAINT Primer 900 je nach Untergrundkontrast 1-2x deckend auftragen.

## Hinweise

### Gefahrenhinweise

Weitere Angaben siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.

### Wichtig

Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich. Nicht bei zu hoher Zimmertemperatur verarbeiten, wenn möglich die Raumheizung einen Tag vor Verarbeitung reduzieren. Spachteltechniken ergeben je nach Farbton, Farbtonintensität, Untergrund und Auftragsverfahren unterschiedliche Wirkungsweisen, ggf. vor Ausführung Muster anfertigen. Nicht auf alkalisch wirkende Untergründe aufarbeiten. Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit bzw. auf Flächen mit direkter Wasserbelastung auftragen. Nur Material gleicher Chargen (Anfertigungsnummer siehe Gebinde) an einer zusammenhängenden Fläche verwenden, unterschiedliche Chargen vorher von Hand vorsichtig mischen. Der richtige Zeitpunkt zum Nachglätten ist abhängig von der Raumtemperatur und dem Saugvermögen des Untergrundes. Wir empfehlen; im Vorfeld Musterflächen anzulegen. Der Beschichtungsfilm ist widerstandsfähig gegen eine normale Wand-Oberflächenbeanspruchung. Durch eine Stoss- oder Kratzbeanspruchung kann die Oberfläche partiell verändern (Schreibeffekt). Eine Reinigung der Oberfläche kann mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm unter leichtem Druck kurzzeitig erfolgen. Eine stärkere Feuchtigkeitseinwirkung auf dem getrockneten Anstrich vermeiden.

**Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.**

Vetrieb in der Schweiz exklusiv durch Dold AG.



Lacke und Farben

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter [www.dold.ch](http://www.dold.ch) – oder beim technischen Support Center unter +41 044 877 48 48.

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen  
Telefon +41 (0)44 877 48 48  
Telefax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch) | [info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)