

Vorlacke

	Haftvorlack	Füllvorlack
	Aussen- und Innenvorlack auf Kunstharzbasis. Weiche Verarbeitung und ausgezeichneter Verlauf. Hervorragende Haftung auf den verschiedensten Untergründen wie alten Anstrichen, einigen Metallen (Zincor) und Kunststoffen, Holz usw. Gute Schleifbarkeit. Hohe Ausgiebigkeit dank gerigem spezifischem Gewicht.	Vorlack auf Kunstharzbasis für aussen und innen. Vorzügliches Füllvermögen und ausgezeichnete Deckkraft, hohe Dauerelastizität.
Einsatzgebiete:	Im Aussen- und Innenbereich für Fenster, Türen, Schränke, Täfer usw., wo Wert auf eine einwandfreie Vorarbeit gelegt wird.	Bei Aussen- und Innenarbeiten auf Holz, wo Wert auf eine hohe Füllkraft gelegt wird, wie z.B. bei Fenstern, Jalousieläden, Fachwerk, Holzverkleidungen, Türen usw.
Eigenschaften:		
Lieferviskosität:	leicht thixotrop	leicht thixotrop
Flammpunkt:	ca. +36°C	ca. +36°C
Dichte:	weiss: ca. 1,34 kg/l	weiss: ca. 1,52 kg/l
Festkörpergehalt:	weiss: ca. 68%	weiss: ca. 74%
Farbtöne:	weiss: die meisten RAL und NCS-Töne oder nach Muster	weiss: die meisten RAL und NCS-Töne oder nach Muster
Abtönbar:	mit DoldColorSystem	mit DoldColorSystem, max. 5 %Docodur innen
Glanzgrad:	matt	seidenmatt
Lagerfähigkeit:	in gut verschlossenen Originalgebinden ca. 1 Jahr	in gut verschlossenen Originalgebinden ca. 1 Jahr
Untergründe:	Holz- und Holzwerkstoffe (evtl. imprägniert und grundiert); Metalle grundiert, insbesondere Aluminium, sendzimir- und feuerverzinktes Eisen, glatte Stahloberflächen, Buntmetalle; Gips: alte Anstriche anschleifen oder anlaugen. Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend tragfähig, sauber trocken (Holz max. 14% Feuchte) und fettfrei sein.	Holz und Holzwerkstoffe (bei Aussenarbeiten imprägniert und grundiert). Metalle grundiert.
Applikation:	Streichen, Rollen: unverdünnt oder bis max. 5% verdünnt mit Streichverdünner F 6292 oder Terpentinersatz. Spritzen: ca. 10-20% verdünnt mit Kunstharz-Verdünner F6434 oder Universalverdünner F 6290. Gerätereinigung: mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünner; evtl, Nitroverdünner.	
Ausgiebigkeit:	Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der erzielten Schichtdicke, der Art des Untergrundes und der Form des Anstrichobjektes abhängig. Die folgenden Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis: 8-10m²/kg	6-8 m²/kg

Trocknung:	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde Griffest über Nacht Schleifbar über Nacht Überstreichbar über Nacht Durchgetrocknet nach 48 Stunden	Staubtrocken nach ca. 3 Stunden Griffest über Nacht Schleifbar über Nacht Überstreichbar über Nacht Durchgetrocknet nach 48 Stunden
Geeignete Decklacke:	Docodur, Synthosatin, Syntholux	Synthosatin, Syntholux, Docodur
Gefahrenhinweise:	Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.	

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Anwenders entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Auf Grund der Vielfalt von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden. Ohne schriftliche Genehmigung darf das Produkt für andere als die beschriebenen Verwendungszwecke nicht eingesetzt werden. Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Bei Neuauflagen verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit