

Mattica plus siliconvergütet

Pittura acril-silossanica per esterno, senza COV

Pittura per facciate acril-silossanica antialga idrosolubile per fondi minerali. Elevata resistenza alle intemperie e permeabilità al vapore acqueo. Non è soggetta a saponificazione ed è facile da applicare. Con protezione del film.

Descrizione

Campi d'impiego Come protezione delle opere edili dagli influssi di agenti atmosferici e per una colorazione ottimale.

Caratteristiche

Proprietà	Densità (bianco)	Ca. 1.33 kg/l
Proprietà di edilizia fisica	Contenuto secco (bianco):	Ca. 56%
	Tinta:	Bianco F 7440 e tonalità pastello
	Sfumabile:	Con DoldColorSystem
	Miscelabile:	Con la pittura a base di resine siliconiche Dolwasil
	Lucentezza:	Opaco simile alla calce
	Conservabilità a magazzino:	In contenitori originali ben chiusi ca. 9 mesi, non resistenti al gelo.

Fondo/Lavorazione

Fondi Fondi minerali come calcestruzzo a vista, intonaci di cemento, fibrocemento, muratura ecc. Il fondo deve presentare i consueti requisiti, essere cioè asciutto, pulito, privo di polvere e sufficientemente portante per altri strati. Nel caso di fondi sabbiosi, molto assorbenti o assorbenti in modo non omogeneo applicare una mano di fondo ed eventualmente eliminare la carbonatazione superficiale!

Applicazione Modi di applicazione: Con rullo, a spruzzo, con pennello

A seconda del tipo di fondo e di applicazione è possibile diluire la prima mano con il 5-10% d'acqua e le mani seguenti fino a ca. il 5%.

Essiccazione L'applicazione della mano successiva è possibile dopo ca. 2-3 ore, a seconda dell'umidità relativa dell'aria, della temperatura e dello spessore dello strato ottenuto.

Cicli consigliati

In linea di principio si consiglia una mano di fondo con Dolwa Fix WV F 6590 all'acqua oppure Dolwa Fix a base di solventi F 6587.

Nel caso di fondi sabbiosi o da consolidare:

1x Dolwa-Fix incolore F 6587 o Dolwa Fix WV F 6590
2x Mattica Plus acril-silossanica

Nel caso di cavillature o fessurazioni da ritiro in un fondo prettamente minerale:
eliminazione della pittura precedente

1x Dolwa-Fix F 6587
2x Mattica Plus acril-silossanica

Nel caso di facciate termoisolate con pannelli di polistirolo:

1x Dolwa-Fix WV F 6590
2x Mattica Plus acril-silossanica

Pitture precedenti intatte:

Pitture precedenti non assorbenti, per es. siliconiche, idrosolubili per esterni, pitture opache per facciate dalla pellicola integra:
direttamente, senza mano di fondo con Dolwa Fix
2x Mattica Plus acril- silossanica

Pitture precedenti assorbenti come pitture ai silicati:
trattamento preliminare con mano di fondo con Dolwa Fix

Per eliminare le imperfezioni (per es. a causa del fissaggio di impalcature):

I sistemi di pittura porosi una volta essiccati tendono ad assumere tonalità leggermente diverse quando sono asciutti, a seconda del metodo di applicazione e/o del numero di strati applicati. Per questo motivo, in linea di principio si deve eseguire lo stesso ciclo ed impiegare lo stesso metodo di applicazione delle altre parti di facciata. Se le imperfezioni vengono ritoccate con il pennello, in generale si raccomanda di tamponare l'ultimo strato.

Resa

Per mano unica ca. 4-6 m²/kg, risp. 5-8 m²/l a seconda del tipo di applicazione, della porosità e della struttura del fondo. Nel caso di strutture di intonaco particolari il consumo aumenta notevolmente.

Pulizia degli utensili

Con acqua fredda ed eventualmente sapone.

Eliminazione del rivestimento

Con Docoplex F 6022 o in modo meccanico.

Indicazioni

Avvertenze sui rischi

Per i dati si veda la relativa scheda tecnica di sicurezza UE.

I dati di questa scheda rispondono alle nostre conoscenze attuali. Le specifiche condizioni di lavoro dell'utilizzatore esulano dalle nostre conoscenze e dal nostro controllo. In ragione delle molteplici possibilità di utilizzo e di applicazione si escludono carattere vincolante e responsabilità. Il prodotto non può essere usato per scopi diversi da quelli descritti senza previa autorizzazione scritta. L'utilizzatore è responsabile del rispetto di tutte le necessarie disposizioni legislative. Con le edizioni successive, le schede precedenti perdono di validità.



Trovate ulteriori informazioni sul prodotto sotto il sito www.dold.ch o presso la nostra assistenza tecnica al numero +41 (0)44 877 48 48.

Scheda tecnica n. 377

Redazione: Febbraio 1995 / Versione (3) 11/15



vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch