

Polyesterspachtel soft

Mastic polyester souple dans le secteur automobile et constructions mécaniques

Description

Domaines d'utilisation Mastic industriel à 2K en polyester pour égaliser les pores et les inégalités dans le secteur automobile et des constructions mécaniques. Très bonne adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, le plastique renforcé de fibres de verre et les supports zingués ; élasticité optimale pour l'obtention d'une surface lisse, étanche ; résistance élevée au fluage sur les surfaces verticales; pouvoir de remplissage élevé à une fine granulométrie ; pas de cassures dans les zones périphériques lors du ponçage.

Caractéristiques

Propriétés	Teinte:	Gris
	Rapport de mélange:	2 vol.-% durcisseur P
	Conditions d'application:	Plus de +10°C et jusqu'à 90% d'humidité relative Le mastic en polyester ne durcit pas à une température inférieure à +10°C.
	Délai d'utilisation:	3-5 minutes
	Polissabilité:	À sec au bout d'env. 15-20 min.
	Traitement préalable du support:	Apprêt PE Dold ou apprêt 2K Dold après durcissement complet. Après le durcissement, le mastic en polyester Dold Industrie peut être peint avec tous les systèmes de vernis usuels disponibles. Nettoyer les taches de mastic avec l'apprêt PE Dold.
	COV:	16%

Support/Traitement

Séchage	Température de l'objet à 20°C	Poncer à sec après 15-20 min.
	Température de l'objet à 60°C	Poncer à sec après 5-10 min.

Indication

Mesures de sécurité Les données afférentes sont indiquées dans la fiche de données de sécurité UE.

Important Le support doit être propre, sec et dégraissé. Les surfaces doivent être poncées! Les peintures thermoplastiques (vernis NC, peintures acryliques 1K) ainsi que les vernis durcissants (washprimer) et les vernis à résine synthétique doivent être éliminés par ponçage.

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans lesquelles travaille l'utilisateur ne nous sont toutefois pas connues, et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités d'utilisation et de mise en oeuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles décrites. L'utilisateur est responsable de l'observation de toutes les dispositions de la loi en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.



vernis et peintures

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch ou contactez notre centre de support technique au +41 (0)44 877 48 48.

Fiche technique no. 559
Edition: octobre 2009 / Rectification (0)

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch