

VALPAIN KLONDIKE

Technique de conception décorative de 1ère qualité pour l'intérieur

VALPAIN KLONDIKE, permet de réaliser des techniques décoratives de lasure avec effets dorés, argentés ou oxydés. VALPAIN KLONDIKE est transpirant et peut être lavé avec de l'eau et des produits de lavage doux. A base acrylique contenant de l'eau.

Description

Domaines d'application VALPAIN KLONDIKE se prête pour les conceptions murales et de plafonds particulièrement exclusifs, modernes et raffinées avec de très beaux effets métalliques scintillants, teintes et nuances uniques. Les supports appropriés sont des surfaces lisses et peu absorbantes, lesquelles sont pré-recouvertes d'une couche VALPAIN PRIMER 900.

Caractéristiques

Propriétés

Base du liant: Dispersion synthétique selon DIN 55947
Degré de brillance: Satiné, avec poli métallique selon la teinte
Densité: Env. 1,02 g/ml
Teintes: Matériel de base: transparent avec fragments à effet colorés, sinon empreinte colorée selon le nuancier.
Nuançable: Selon le nuancier VALPAIN KLONDIKE en 16 teintes par le système VALCLONE MIX. De plus, 32 teintes sont possibles par la combinaison des additifs or et argent.
Indication: Afin d'obtenir la grandeur des fragments à effet, il faut soigneusement mélanger par le système VALCLONE MIX la quantité exacte de pâte colorante avec un bâton mélangeur. Tester les teintes avant le traitement.
Attention: Les teintes peuvent varier de 20 à 30% par rapport au catalogue. L'empreinte de la teinte dépend également de la manière de l'application. C'est pourquoi nous conseillons l'application sur une surface continue par une seule personne et de la même manière.
Teintes avec effet métallique: Pour l'effet métallique escompté, KLONDIKE doit être mélangé avec les additifs OR G 100 ou ARGENT G 200 dans les quantités suivantes:
250 ml d'additif OR ou ARGENT pour 2,5 l KLONDIKE
100 ml d'additif OR ou ARGENT pour 1 l KLONDIKE
Capacité de stockage: Au frais, cependant stocker à l'abri du gel. Bien refermer les seaux entamés et consommer rapidement. Les seaux d'origine fermés et non teintés se conservent au minimum 24 mois.

Support/Traitement

Supports La qualité du support est décrite dans le paragraphe „Supports appropriés et leur préparation“.

Application

Couche de fond: Selon le contraste du support, appliquer 1 à 2 couches VALPAIN Primer 900. Le Primer est livré dans la teinte grise. Les teintes du nuancier VALPAIN KLONDIKE sont accordées à la teinte du Primer.

Peinture de finition: Selon l'intensité de la teinte, appliquer 1 à 2 couches VALPAIN KLONDIKE.

Cycles d'application

Effet classique à la spatule: Appliquer à pleine surface VALPAIN KLONDIKE à la taloche vénitienne en acier inox en mouvements irréguliers dans toutes les directions et en exerçant un légère pression selon l'effet désiré. Après séchage, l'effet peut être renforcé par une deuxième phase de travail de la même manière. Après env. une heure, l'effet peut être augmenté, si désiré, par un lissage un peu plus fort.
Indication: Ainsi les particules colorées seront écrasées, c.-à-d. qu'elles deviendront plus petites et formeront des nuances claires-obscur.

Effet classique avec pinceau, brosse et taloche: Appliquer à pleine surface VALPAIN KLONDIKE avec le pinceau VALPAIN PV 76 ou la brosse (brosse ovale) en effectuant des mouvements croisés et après env. 20 minutes lisser le support décoré à la taloche vénitienne en acier inox en pressant légèrement. Après le séchage, l'effet peut être renforcé par une 2ème phase de travail de la même manière.

Effet avec pinceau ou brosse: Appliquer à pleine surface VALPAIN KLONDIKE avec le pinceau VALPAIN PV 76 ou la brosse (brosse ovale) en effectuant des mouvements croisés. Après le séchage, l'effet peut être renforcé par une 2ème phase de travail de la même manière. Après env. une heure, l'effet peut être augmenté, si désiré, en repassant le pinceau ou la brosse à sec (sans produit) en exerçant une pression un plus forte.
Indication: Ainsi les particules colorées seront écrasées, c.-à-d. qu'elles deviendront plus petites et formeront des nuances claires-obscur.

Indication: Selon le mode d'application et l'application du matériel, des différences de teintes par rapport aux teintes représenté dans le nuancier VALPAIN KLONDIKE peuvent apparaître. Ces indications de traitement peuvent variées à souhait ou être combinées par l'application d'autres outils. VALPAIN KLONDIKE se prête particulièrement pour une mise en pratique individuelle. Nous conseillons d'effectuer au préalable une propre surface d'échantillonnage et ainsi vérifier l'effet de l'application.

Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement après utilisation les outils avec de l'eau.
Températures d'application	Ne pas appliquer à une température de l'air, de l'objet et de séchage inférieure à +5°C et supérieure à +30°C. Ne pas travailler sur des supports chauffés.
Rendement	Selon la structure et la porosité du support, respectivement selon le mode d'application, env. 160-200 ml/m ² resp. 5-6 m ² /litre. Des différences relatives avec l'objet sont possibles, de ce fait, un couche d'essai doit être établie.
Séchage	A une température de + 23°C et 50% d'humidité de l'air relative, sec en surface après 3 heures, recouvrable après env. 5 heures, sec après 24 heures, résistant après 3 jours et nettoyable après 18 jours (voir aussi sous „important“). Le temps de séchage se prolonge lors de températures plus basses ou d'humidité de l'air plus haute.

Structure recommandée Supports appropriés et leur traitement:
 Les supports doivent être solides, lisses, complètement secs ainsi qu'exempt de salissures, décolorations, moisissures, mousses, concrétions, farinages et autres substances. Les anciennes couches de peinture existantes doivent être testées par rapport à leur qualité, adhérence et solidité. Lors de travaux de nettoyage, les prescriptions légales doivent être respectées. Il est conseillé d'appliquer une surface d'échantillonnage avant le début des travaux et ainsi tester l'adhérence et l'apparence de la surface.
 Couche de fond: VALPAINT Primer 900 selon le contraste du support, applique 1 à 2 couches.

Indication

Mesures de sécurité	Pour de plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité.
Important	Afin d'éviter les marquages lors de plus grandes surfaces, un couche rapide mouillée sur mouillée est nécessaire. Ne pas appliquer lors de trop haute température de la pièce, si possible réduire le chauffage de la pièce un jour avant le traitement. Selon la teinte, l'intensité de la teinte et le mode d'application, les techniques d'enduit peuvent engendrer des changements dans le mode opératoire, le cas échéant, établir un échantillon avant la réalisation. Ne pas traiter sur les supports réagissant de manière alcaline. Ne pas appliquer dans les pièces avec haute humidité de l'air, respectivement sur les surfaces soumises directement aux aspersion d'eau. Utiliser uniquement le matériel d'une même charge (voir le numéro de fabrication sur les seaux) sur les surfaces continues, mélanger au préalable à la main les différentes charges avec prudence. Le juste moment pour lisser est dépendant de la température de la pièce et du pouvoir d'absorption du support. Nous conseillons d'établir au préalable une surface d'échantillonnage. Le film du revêtement est résistant aux sollicitations normales de surfaces murales. Lors de sollicitations de coups ou griffures, la surface peut se modifier partiellement (effet de trait). Un nettoyage de la surface peut se faire avec un produit de nettoyage doux et une éponge douce en exerçant de légères et courtes pressions. Eviter une action humide plus forte sur la couche sèche.

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans lesquelles travaille l'utilisateur ne nous sont toutefois pas connues et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités d'utilisation et de mise en œuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles décrites. L'utilisateur est responsable de l'observation de toutes les dispositions de la loi en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Distribution exclusive en Suisse auprès de Dold SA.



Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch – ou contactez notre centre de support technique au +41 044 877 48 48.

Fiche technique n° 590
 Etablie en: Mars 2012 / Version (0)

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
 Téléphone +41 (0)44 877 48 48
 Téléfax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch