

DOCO POX TOPCOAT 6500

Scheda tecnica Versione

(1.2) 04/26

Descrizione

Campi d'impiego

Caratteristiche

Proprietà	Viscosità alla consegna	Tissotropico
	Densità	Ca. 1.42 kg/l
	Rapporto di miscela	10 : 1 con DOCO POX Hardener 2100 10 : 1 con DOCO POX Hardener 2200 FAST Mescolare meccanicamente il componente indurente
	Brillantezza	Opaca satinata
	Tinte (Colori di stock)	RAL, NCS
	Conservabilità	18 mesi
	Temperatura di applicazione	Temperatura ottimale di lavorazione 18 - 28 °C Umidità ideale dell'aria durante l'applicazione 40 - 60 % r.h. Umidità massima per l'essiccazione 80 % r.h.
		L'attrezzatura di lavoro deve essere adatta ai prodotti idrosolubili; osservare le istruzioni del produttore.
		Smaltire il diluente per la pulizia in modo corretto, non nel sistema fognario!

Fondo / Applicazione

Applicazione	Pressione del materiale (bar)	Pressione dell'atomizzatore (bar)	Ugello (mm)
Aria compressa (pistola a tazza)	Ca. 3 bar	–	≥ 1.6
Aria compressa (pompa a membrana)	2.5 – 3.5 / 3.0 – 3.5	–	≥ 1.33
Airmix	1.8 – 2.5 / 2.0 – 3.0	–	≥ 0.33 / 45–55° Winkel

Diluizione		Viscosità (s)	Aggiunta (%)	Diluente
	Aria compressa (pistola a tazza)	40 – 50 (DIN 4 mm / 20°C)	–	–
	Aria compressa (pompa a membrana)	40 – 60 (DIN 4 mm / 20°C)	–	VE-Wasser
	Airmix	20 – 30 s (DIN 6 mm / 20°C)	–	VE-Wasser
Essiccazione	Essiccazione forzata			
	Condizioni di spegnimento			Ca. 30 Min / 20 °C
	Condizioni di asciugatura			Ca. 2 h / 40 °C
	Essiccazione a 20°C			
	Polvere secca			Ca. 1 h
	Asciutto al tatto			Ca. 16 h
Struttura				
Resa		243 g/m ² / 80 µm TSD		
Pulizia degli utensili		Risciacquare immediatamente e abbondantemente con DOCO POX Thinner 9000.		

Qualità e ambiente

swiss  quality

Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001. Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO₂ in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.

Le informazioni di cui sopra possono essere solo un consiglio generale. Le condizioni di lavoro al di fuori del nostro controllo e la varietà dei diversi substrati escludono qualsiasi rivendicazione basata su queste informazioni. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire i propri test. La garanzia può essere data solo per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Tutte le edizioni precedenti di questa scheda tecnica non sono più valide.