

DOCO PUR BASECOAT 6000

REM PUR 610 Basislack wvb

Fiche technique Version

(1.0) 02/26

Basislack für den Fahrzeugbau, Schienenfahrzeugverkehr für Nah- und Fernverkehrszüge und allgemeine Industrie.

Description

Domaines d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> - 2K-PUR-Basislack, wasserverdünnbar - Zulassungen bei ÖBB, DB und SBB - Rasche Trocknung - Hochqualitative Pigmentierung mit hoher Deckkraft
------------------------	--

Caractéristiques

Propriétés	Viscosité à la livraison	DIN 4 mm 100 - 200 s
	Densité	Env. 1.23 kg/l
	Solides	Ca. 50 % nach Gewicht Ca. 37 % nach Volumen
	Proportion de mélange	6 : 1 avec DOCO PUR Hardener 6000 Mélanger mécaniquement le composant durcisseur
	Durée de vie en pot	Im gemischten Zustand 2 Stunden bei 20°C
	Degré de brillance	Satiné mat
	Possibilité de coloration	RAL, NCS
	Durée de stockage	18 mois
	Température d'application	Température optimale de mise en œuvre 18 - 28 °C Humidité idéale pour l'application 40 - 60 % h.r. Humidité maximale pour le séchage 80 % h.r.

Support / traitement

Application	Pression du matériau (bar)	Pression d'atomisation (bar)	Buse (mm)
Air comprimé (pistolet à godet)	Ca. 3.0	-	1.2 - 1.6
Air comprimé (pompe à membrane)	2.0 - 3.5	3.0 - 3.5	0.8
Airmix	1.8 - 2.5	2.0 - 3.0	0.23

Dilution	Viscosité (s)	Ajout (%)	Diluant
	Air comprimé (pistolet à godet)	20 – 25 (DIN 4 mm)	– VE-Wasser
	Air comprimé (pompe à membrane)	25 – 30 (DIN 4 mm)	– VE-Wasser
	Airmix	17 – 20 (DIN 6 mm)	– VE-Wasser
Séchage	Séchage forcé		
	Conditions d'aération		Ca. 30 Min / 20 °C
	Conditions de séchage		Ca. 2 h / 40 °C
	Séchage à 20°C		
	Sec comme la poussière		Ca. 40 Min
	Sec au toucher		Ca. 10 h
Structure	Empfohlene Klarlacke		
	DOCO PUR Clearcoat 8000		
	DOCO PUR Clearcoat 8100		
	DOCO PUR Clearcoat 7000		
Rendement	167 g/m ² / 40 µm TSD		
Nettoyage des outils	Laver immédiatement et soigneusement avec DOCO PUR Thinner 9100 ou un produit similaire.		

Remarques

- Important**
- Die Arbeitsmittel müssen für wasserlösliche Produkte geeignet sein, Herstellerangaben beachten. Reinigungsverdünnung ordnungsgemäß entsorgen, nicht in die Kanalisation!
 - Siehe Arbeitsanweisung für die jeweiligen Anwender und Projekte.
 - Viskositätsangaben können je nach Gerätetyp etwas abweichen.
 - Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten. Da wir auf die Verarbeitung keinen Einfluss haben, können wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte garantieren. Änderungen vorbehalten.

Qualité et environnement

swiss  quality

Dold AG a été fondée le 1er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise Dold se trouve au même endroit et est l'un des principaux fabricants de peintures et de vernis. Fabricant de peintures en Suisse. C'est à Wallisellen que Dold AG développe et produit ses produits innovants. Gamme de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment ainsi que pour les clients industriels.



Usine suisse de peintures et vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001. Dold AG est l'une des rares usines de peintures et de vernis qui ne se contente pas de la gestion de la qualité, mais aussi son système de gestion de l'environnement, ainsi que les processus de sécurité au travail et d'hygiène. Ont été certifiées en matière de protection de la santé. Ces certifications représentent pour Dold AG un engagement clair engagement envers toutes ses parties prenantes.



Les produits respectueux de l'environnement sont une préoccupation pour DOLD. La fondation PME Clima confirme à Dold AG sa contribution à la protection volontaire du climat. Pour cette cause, DOLD verse toutes les émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité à un projet compensées par un projet de reforestation en Uruguay. C'est une contribution à long terme à la protection du climat et à l'environnement.

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de supports différents excluent toute revendication à partir de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche technique perdent ainsi leur validité.