

DOCO-SPRAY INDUSTRIE DECKLACK 300

Seidenmatt 1K Spritzlack, wässrig, für innen

Technische Information Version

(1.2) 03/26



swiss  quality

Wässriger 1K Spritzlack für die industrielle Anwendung im Innenbereich. Aufgrund modernster Polymer-Technologie, wird eine enorme Kratz- und Abriebbeständigkeit erzielt. Speziell für die schnelle und rationelle Beschichtung entwickelt. Des Weiteren ist das Produkt für den Anwendungsbereich im indirekten Kontakt mit Lebensmittel zertifiziert.

Beschreibung

Anwendungsbereiche

Dank der schnellen Trocknung, dem reduzierten Spritznebel und des optimalen Verlaufs, eignet sich dieser Spritzlack für die Beschichtung unterschiedlichster Objekte. Ein Hauptmerkmal dieses Lackes ist die schnelle und hervorragende Blockbeständigkeit. Der Lack ist gebrauchsfertig eingestellt wodurch eine zügige Vorgehensweise erreicht wird, was ihn als idealer Beschichtungsstoff im industriell verarbeitenden Gewerbe ausmacht.

Kenndaten

Eigenschaften	Liefernviskosität	Pastös (vor Gebrauch gut aufrühren)
	Dichte	Ca. 1.12 kg/l
	Festkörper	Ca. 36 % (Weiss)
	Glanzgrad	Seidenmatt
	Lagerfarbtöne	Weiss
	Abtönbar	Mit DoldColorSystem, Handabtönungen bis max. 3% mit geeigneten Universalabtönpasten möglich
	Lagerfähigkeit	Im gut verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr, bei 5 - 25°C lagern.
	Haftfestigkeit	Gt 0-1 (DIN EN ISO 2409)
	Prüfbericht / Zertifikat	Zertifiziert für den indirekten Kontakt mit Lebensmittel
	MINERGIE-ECO®	Eco 2
	Umweltetikette	B
	EU-Decopaint	2004/42/IIA(d)130(2010)<34
	Highlight	Sehr widerstandsfähige Oberfläche

Untergrund / Verarbeitung

Untergründe	Die Untergründe müssen tragfähig und/oder entsprechend grundiert bzw. angeschliffen werden. Auf 1-komponentigen Anstrichen ist in der Regel nach Anschleifen und Haftungsprüfung eine Direktbeschichtung möglich. Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend trocken, sauber und staubfrei sein. Renovationen: ▪ Intakte Altbeschichtungen können nach Anschleifen in der Regel direkt mit Doco Spray Industrie Decklack 300 ausgebessert bzw. überbeschichtet werden. ▪ Nicht intakte Altbeschichtungen oder grössere Schadstellen sollten vorgängig mit entsprechenden Grundierungen (z.B. Aqua Universalgrund, Dolwaprim, Holzgrundierung) beschichtet werden. ▪ Ausbesserungen von Kleinstflächen, leichte Kratzer, können in der Regel mit Doco Spray Industrie Decklack 300 verdünnt mit Wasser ausgetupft werden.	
Applikation	Airlessspritzen Unverdünnt verwenden Filtersieb, grosse Maschengrösse verwenden Spritzwinkel 20 – 50° Düse 0.008 – 0.01" Spritzdruck 60 – 80 bar	
Trocknung	Staubtrocken (TG1) Nach ca. 1 Stunden Überarbeitbar Nach ca. 5 Stunden Durchgetrocknet Nach ca. 48 Stunden Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.	
Ergiebigkeit	4 – 7 m²/kg 6 – 8 m²/l Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis.	
Gerätereinigung	Sofort gründlich mit Wasser auswaschen evtl. mit Schmierseife nachwaschen. Angetrocknete Schichten mit Nitroverdünner entfernen.	

Hinweise

Gefahrenhinweise	Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Hinweise	Die Merkblätter des SMGV und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.

Wichtig

- Brillant- und Intensivfarbtöne (im Bereich Gelb, Orange, Rot etc.) besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Eventuell wird dadurch ein zweiter Applikationsgang nötig.
- Bei intensiven und dunkeln Farbtönen kann bei mechanischer Beanspruchung ein Pigmentabrieb an der Anstrichoberfläche entstehen. Dieses entspricht bei Seidenmatt-Lacken dem Stand der Technik und ist nicht zu beanstanden.
- Klebebänder direkt nach Applikation oder nach ausreichender Trocknung abziehen. Aufgrund erhöhter Feuchtigkeit (Umgebung oder Grenzflächen, z.B: durch Verputzen) kann es zu einer 1K-Wasserlacktypischen Anquellung kommen, was sich in einem temporären Haftungs-/Adhäsionsverlust abzeichnet. Dieser Haftungsverlust ist jedoch reversibel!
- Die Herstellerangaben der Klebebandlieferanten sind zu beachten.
- Die Kombination von Isolier- und Sperrgründen (wie z.B. Isoprim Aqua) kann zu Rissbildung führen. Hierzu ist zwingend auf Umgebungsbedingungen, Trocknungszeiten sowie Schichtdicken zu achten.

Qualität und Umwelt



Das DOLD ColorSystem ist als Farbmischsystem konzipiert. Es macht Sie unabhängig von teurer Lagerhaltung und schenkt Ihnen die entscheidende Flexibilität im Lieferbereich. ColorSystem Farbkonzentrate sind universelle Farbpasten mit hochwertiger Pigmentierung zur Herstellung von RAL, NCS, IGP und vielen weiteren Farbtönen im DOLD ColorSystem.



Das Produkt kann als Beschichtung für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden und wurde auf seine Stoffmigration mittels GC-MSScreening-Analyse und auf sein sensorisches Verhalten (sensorischer Einfluss auf Lebensmittel) bei indirektem Kontakt mit Lebensmitteln untersucht. Für die Bewertung wurde die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 herangezogen.



Die Bewertung von Farben und Lacken nach dem MINERGIE-ECO® Standard erfolgt anhand der Umweltetikette der Stiftung Farbe Schweiz. Die Dold AG deklariert sämtliche Produkte anhand der Umweltetikette und bietet Lösungen und Produkte für sämtliche Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen, an.



Mit der Umwelt-Etikette lassen sich Beschichtungsstoffe in einem transparenten und übersichtlichen Schema nach Kriterien von Umwelt- und Gesundheitsschutz, sowie der Gebrauchstauglichkeit einstufen. Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baumaler, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche Produkte der Dold AG werden in die Kategorie A bis G eingestuft.



Die Dold AG wurde am 01. August 1921 durch Hans Dold in Wallisellen gegründet. Bis heute befindet sich die Firma Dold am gleichen Standort und ist einer der führenden Lack- und Farbenhersteller der Schweiz. In Wallisellen entwickelt und produziert die Dold AG ihr innovatives Farb- und Lack-Sortiment für den Baumaler sowie für industrielle Kunden.



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001. Die Dold AG ist eine der wenigen Farben- und Lackfabriken welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert hat. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.



Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Klima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO₂ in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Untergründe schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.