

DOLDMATT SL

Sans hydrocarbure aromatique, blanc mat pour l'intérieur

Fiche technique Version

(2) 02/26



swiss  quality

Peinture d'aspect mat pour plafonds, à tension particulièrement faible, à effet isolant. Un liant huileux spécialement modifié garantit une bonne profondeur de pénétration dans le support et une faible tension superficielle. Degré de blanc élevé. Très faible tendance au jaunissement.

Description

Domaines d'utilisation Généralement dans le secteur de la peinture en bâtiment, des locaux commerciaux et de vente, des hôpitaux et des établissements scolaires, des usines et des dépôts. Dans la construction neuve et la rénovation.

Caractéristiques

Propriétés	Viscosité à la livraison	Pâteux (bien agiter avant l'usage)
	Densité	Env. 1.61 kg/l
	Solides	Teneur en solides env. 77 % (blanc)
	Degré de brillance	Mat profond
	Teintes (Couleurs en stock)	Blanc, RAL 9010, NCS S 0500-N
	Possibilité de coloration	Aucune coloration possible avec DoldColorSystem, colorations manuelles possibles jusqu'à max. 3 % avec des pâtes de coloration universelles appropriées
	Durée de stockage	Dans le récipient d'origine bien fermé 1 an, à une température comprise entre 5 et 25°C.
	Température d'application	Ne pas appliquer en dessous de + 5°C (température de l'objet), plage de température idéale 15 - 22°C.
	Taux de contraste (DIN 13300)	Protéger de la lumière directe du soleil. Classe 1 (pour 6.5 m ² /l) Classe 2 (pour 7.5 m ² /l)
	Résistance à l'abrasion humide (DIN 13300)	Classe 2
	Étiquette environnementale	F
	Point fort	Très bon effet isolant

Support / traitement

Supports	▪ Enduits, béton, papiers peints, panneaux de plâtre cartonné, anciennes couches de peinture à dispersion intactes, etc. ▪ Conformément aux exigences habituelles, le support doit être sec, propre, exempt de poussière et suffisamment consolidé. Les anciennes peintures, non adhérentes, les détrempe et les enduits à la chaux doivent être retirés. Les supports porteurs en parfait état peuvent généralement directement être revêtus avec Doldmatt SL. Il est recommandé d'utiliser des couches de fond répondant aux exigences. ▪ Doldmatt SL ne doit pas être utilisé comme revêtement de finition avec Isoprim ou d'autres peintures d'aspect mat à base de résine synthétique.						
Application	Au pinceau et au rouleau Pendant le traitement, il convient de veiller à une bonne aération. Prêt à l'application au pinceau et au rouleau, diluable à 0 à 5 % avec du diluant pour application au pinceau ou du white-spirit inodores. Projection airless Diluer à env. 5 – 10 % avec diluant pour application au pinceau ou du white-spirit <table> <tr> <td>Angle de projection</td><td>50 – 60°</td></tr> <tr> <td>Buse</td><td>0.017 – 0.021"</td></tr> <tr> <td>Pression de projection</td><td>150 – 180 bar</td></tr> </table> Les indications ci-dessus sont des valeurs indicatives et peuvent diverger en fonction de l'appareil airless.	Angle de projection	50 – 60°	Buse	0.017 – 0.021"	Pression de projection	150 – 180 bar
Angle de projection	50 – 60°						
Buse	0.017 – 0.021"						
Pression de projection	150 – 180 bar						
Séchage	<table> <tr> <td>Recouvrable</td><td>Après env. 2 - 6 heures</td></tr> <tr> <td>Complètement sec</td><td>Après env. 24 heures</td></tr> </table> Le séchage dépend de l'humidité relative de l'air, de la température de l'air et de l'objet et de l'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions normalisées à une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.	Recouvrable	Après env. 2 - 6 heures	Complètement sec	Après env. 24 heures		
Recouvrable	Après env. 2 - 6 heures						
Complètement sec	Après env. 24 heures						
Rendement	3 – 6 m²/kg 4 – 9 m²/l La consommation dépend du mode d'application, de la porosité et de la structure du support, ainsi que de l'épaisseur de couche réalisée. Les valeurs indiquées se rapportent aux supports relativement lisses, peu absorbants. En cas de structures d'enduits extrêmes, la consommation augmente corrélativement.						
Nettoyage des outils	Rincer abondamment au white-spirit, diluant nitro ou similaire sans attendre.						
Remarques							
Mesures de sécurité	Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité de l'UE correspondante.						
Autres remarques	Il convient de respecter les directives ASEPP et BFS.						

Qualité et environnement



L'étiquette environnementale permet d'identifier les produits de revêtement dans un format transparent et facile à lire. Un schéma clair selon les critères de protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Classement de l'aptitude à l'emploi. L'étiquette environnementale crée la transparence pour les peintres en bâtiment, les architectes, les planificateurs et les maîtres d'ouvrage. Tous les produits de Dold AG sont classés dans les catégories A à G.



Dold AG a été fondée le 1er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise Dold se trouve au même endroit et est l'un des principaux fabricants de peintures et de vernis. Fabricant de peintures en Suisse. C'est à Wallisellen que Dold AG développe et produit ses produits innovants. Gamme de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment ainsi que pour les clients industriels.



Usine suisse de peintures et vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001. Dold AG est l'une des rares usines de peintures et de vernis qui ne se contente pas de la gestion de la qualité, mais aussi son système de gestion de l'environnement, ainsi que les processus de sécurité au travail et d'hygiène. Ont été certifiées en matière de protection de la santé. Ces certifications représentent pour Dold AG un engagement clair engagement envers toutes ses parties prenantes.



Les produits respectueux de l'environnement sont une préoccupation pour DOLD. La fondation PME Clima confirme à Dold AG sa contribution à la protection volontaire du climat. Pour cette cause, DOLD verse toutes les émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité à un projet compensées par un projet de reforestation en Uruguay. C'est une contribution à long terme à la protection du climat et à l'environnement.

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de supports différents excluent toute revendication à partir de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche technique perdent ainsi leur validité.