

DOLDMATT SL

Senza composti aromatici, pittura bianca opaca per interni

Scheda tecnica Versione

(2) 02/26



swiss  quality

Pittura opaca per soffitti con effetto isolante, a tensione molto bassa. La presenza di un legante oleoso modificato garantisce una buona capacità di penetrazione nel fondo e una bassa tensione della superficie. Elevato grado di bianco. Tendenza all'ingiallimento minima.

Descrizione

Campi d'impiego Utilizzabile in tutto il settore della pittura edile, in ambienti commerciali e punti vendita, ospedali e scuole, capannoni industriali e magazzini. Per edifici di nuova costruzione e nell'ambito di ristrutturazioni.

Caratteristiche

Proprietà	Viscosità alla consegna	Pastoso (agitare bene prima dell'uso)
	Densità	Ca. 1.61 kg/l
	Corpi solidi	Contenuto corpo solido ca. 77 % (bianco)
	Brillantezza	Opaco opaco
	Tinte (Colori di stock)	Bianco, RAL 9010, NCS S 0500-N
	Sfumabile	Non tinteggiabile con DoldColorSystem, messo in tinta autonoma possibile fino al max. 3% con adeguate paste universali
	Conservabilità	1 anno nelle confezioni originali ben chiuse a 5 - 25°C.
	Temperatura di applicazione	Non lavorare al di sotto di + 5°C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 - 22°C.
	Rapporto di contrasto (DIN 13300)	Proteggere dalla luce solare diretta. Classe 1 (con 6.5 m ² /l) Classe 2 (con 7.5 m ² /l)
	Resistenza all'abrasione umida (DIN 13300)	Classe 2
	Etichetta ambientale	F
	Proprietà principale	Ottima azione isolante

Fondo / Applicazione

- Fondi**
- Intonaci, calcestruzzo, carte da parati, pannelli in cartongesso, vecchie mani di pittura idrosolubile intatte ecc.
 - Il fondo deve essere asciutto, pulito, senza polvere e sufficientemente compatto secondo i consueti requisiti. Devono essere rimosse vecchie pitture non portanti, pitture a tempera e pitture alla calce. Fondi in grado di ricevere rivestimenti e senza difetti possono normalmente essere rivestiti direttamente con Doldmatt SL. Stendere eventualmente fondi corrispondenti ai requisiti.
 - Non utilizzare Doldmatt SL come rivestimento coprente su Isoprim o altre pitture opache in resina artificiale.

Applicazione

Con pennello e rullo

Provvedere a una buona areazione dell'ambiente durante l'applicazione. Pronto per l'applicazione con pennello e rullo, diluibile con 0-5% di diluente per applicazione con pennello o acquaragia.

Spruzzatura airless

Diluire con circa il 5-10% di diluente per applicazione con pennello o acquaragia

Angolo di spruzzatura 50 – 60°

Ugello 0.017 – 0.021"

Pressione di spruzzatura 150 – 180 bar

Le informazioni fornite fungono da valori di riferimento e potrebbero discostarsi dai valori effettivi in base al tipo di dispositivo nebulizzante.

Essiccazione

Ritoccabile Dopo ca. 2 - 6 ore

Completamente asciutto Dopo ca. 24 ore

L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.

Resa

3 – 6 m²/kg

4 – 9 m²/l

Il consumo dipende dal modo di applicazione, dalla porosità e dalla struttura del fondo così come dallo spessore dello strato desiderato. I valori forniti fanno riferimento a fondi relativamente lisci e poco assorbenti. Se la struttura dell'intonaco è particolarmente irregolare, il consumo aumenta di conseguenza.

Pulizia degli utensili

Sciogliere subito a fondo con acquaragia, diluente al nitro o prodotti simili.

Avvertenze

Avvertenze sui rischi

Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.

Ulteriori avvertenze

Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).

Qualità e ambiente



Con l'etichetta ambientale i materiali di rivestimento sono classificati in uno schema generale e trasparente secondo i criteri della tutela della salute e dell'ambiente nonché dell'usabilità. L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutti i prodotti di Dold AG sono classificati nelle categorie da A a G.



Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001. Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO₂ in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.

Le informazioni di cui sopra possono essere solo un consiglio generale. Le condizioni di lavoro al di fuori del nostro controllo e la varietà dei diversi substrati escludono qualsiasi rivendicazione basata su queste informazioni. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire i propri test. La garanzia può essere data solo per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Tutte le edizioni precedenti di questa scheda tecnica non sono più valide.