

EP FLOORLINE 130 GRUNDIERHARZ

Mano di fondo bicomponente Ultra High Solid a base di resina epossidica flessibile, per interni ed esterni

Scheda tecnica Versione

(1.0) 02/26



swiss  quality

- Penetra nella superficie
- Blocca l'umidità nel fondo fino al 4%
- Ottima aderenza al fondo
- Facile applicazione

Descrizione

Campi d'impiego Mano di fondo per fondi flessibili come ad es. l'asfalto

Caratteristiche

Proprietà	<p>Viscosità alla consegna Densità Corpi solidi Rapporto di miscela</p> <p>Tempo di lavorabilità Brillantezza Tinte (Colori di stock) Sfumabile Conservabilità</p> <p>Umidità del sottosuolo Classe di scorrimento</p> <p>Aderenza Resistenza alla compressione MINERGIE-ECO® Etichetta ambientale EU-Decopaint Proprietà principale</p>	<p>Pastoso (agitare bene prima dell'uso) Ca. 1.25 kg/l > 97% (in miscela) 80 : 20 in base al peso (EP Floorline 130 Komp. B) Contenitore completo per la polimerizzazione 30 minuti a 15-20 °C Brillant Beige, Semi-trasparente Non sfumabile Conservare in un contenitore originale ben chiuso per 2 anni a 5 - 25°C. Mas.4 % R6 - R10: Sabbia di quarzo 0.3 - 0,8 mm (per spolverare la superficie) R10 - R12: Sabbia di quarzo 0.3 - 0.8 mm (per spolverare la superficie) Min. 1,5 N/mm² Min. 25 N/mm² Eco 2 C 2004/42/IIA(j)500(2010)<500g/L Mano di fondo Ultra High Solid flessibile a base di resina epossidica</p>
-----------	--	---

Fondo / Applicazione

Fondi	<p>La valutazione del supporto deve essere effettuata in anticipo utilizzando la lista di controllo Dold. Il fondo deve essere asciutto, pulito nonché privo di polvere, grasso e olio conformemente ai requisiti generalmente richiesti. L'asfalto appena pavimentato deve avere un tempo di permanenza di almeno 6 mesi prima del rivestimento iniziale (le pavimentazioni bituminose non possono essere ricoperte). Occorre una lavorazione meccanica (macinazione, sabbiatura o fresatura - granulometria: 20-100) per rimuovere gli strati superficiali non sufficientemente legati e le impurità. Riempire fessurazioni, pori e irregolarità con un materiale idoneo.</p>				
Applicazione	<p>Set pronto per l'uso Istruzioni per la lavorazione vedi brochure Dold "Rivestimenti per pavimenti" Lista di controllo Preparazione del materiale: Mescolare la componente A. Versare quindi la componente B nella componente A e mescolare a bassa velocità (max. 400 giri/min) con un agitatore fino a ottenere una massa omogenea. Travasare poi la miscela in un altro contenitore e mescolare di nuovo. Applicare come mano di fondo con un rullo a pelo corto o una spatola.</p>				
Essiccazione	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Polvere secca (TG1)</td> <td>Dopo ca. 12 ore</td> </tr> <tr> <td>Ritoccabile</td> <td>Dopo ca. 24 ore</td> </tr> </table> <p>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</p>	Polvere secca (TG1)	Dopo ca. 12 ore	Ritoccabile	Dopo ca. 24 ore
Polvere secca (TG1)	Dopo ca. 12 ore				
Ritoccabile	Dopo ca. 24 ore				
Resa	<p>2 – 3 m²/kg Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</p>				
Pulizia degli utensili	<p>Lavare immediatamente e accuratamente con diluente nitro o simile. Rimuovere gli strati essiccati con Docoplex.</p>				

Avvertenze

Avvertenze sui rischi	<p>Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE e il supplemento Floorline.</p>
Ulteriori avvertenze	<p>Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).</p>
Importante	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rivestire la superficie dopo massimo 3 giorni. ▪ Non adatto per cellule umide o oggetti con inquinamento permanente dell'acqua. ▪ Rimozione della vernice: Meccanico. ▪ Non mescolare con altri prodotti! ▪ I componenti misti si riscaldano! ▪ Lasciare che il materiale indurito reagisca in contenitori aperti! ▪ Pericolo di ustioni! Non utilizzare contenitori di plastica! ▪ Lasciare reagire all'esterno! ▪ Non appoggiare il contenitore su legno o plastica!

ecobau

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per tutti i prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.

STIFTUNG FARBE

Con l'etichetta ambientale i materiali di rivestimento sono classificati in uno schema generale e trasparente secondo i criteri della tutela della salute e dell'ambiente nonché dell'usabilità. L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutti i prodotti di Dold AG sono classificati nelle categorie da A a G.

swiss quality

Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001. Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.

Le informazioni di cui sopra possono essere solo un consiglio generale. Le condizioni di lavoro al di fuori del nostro controllo e la varietà dei diversi substrati escludono qualsiasi rivendicazione basata su queste informazioni. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire i propri test. La garanzia può essere data solo per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Tutte le edizioni precedenti di questa scheda tecnica non sono più valide.