

HAFTVORLACK PLUS

Haftvorlack mit schneller Trocknung, lösemittelhaltig, für innen und bedingt aussen

Technische Information Version
(1.0) 02/26



swiss  quality

Haftvorlack mit schneller Trocknung auf Basis eines PU-modifizierten Alkydharzes. Haftvorlack Plus besitzt eine ausgezeichnete Applikationseigenschaft mit ausgezeichnetem Verlauf, sowie hervorragender Haftung auf verschiedensten Untergründen und Altanstrichen. Dank der schnellen Trocknung ist eine rasche Schleifbarkeit und somit eine zügige Weiterverarbeitung gewährleistet.

Beschreibung

Anwendungsbereiche Als Haftvorlack im Innenbereich für Fenster, Türen, Schränke etc. Aufgrund der schnellen Trocknung kann eine schnelle Weiterverarbeitung gewährleistet werden. Für den Aussenbereich nur auf stark masshaltigem Holz verwenden, welches vor der Witterung geschützt ist.

Kenndaten

Eigenschaften	Lieferviskosität	Pastös (vor Gebrauch gut aufrühren)
	Dichte	Ca. 1.49 kg/l
	Festkörper	Ca. 72 % (Weiss)
	Glanzgrad	Stumpfmatt
	Flammpunkt	47 °C
	Lagerfarbtöne	Weiss
	Abtönbar	Mit DoldColorSystem, Handabtönungen bis max. 3% mit geeigneten Universalabtönpasten möglich
	Lagerfähigkeit	Im gut verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr, bei 5 - 25°C lagern.
	Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5°C (Objekttemperatur) verarbeiten, idealer Temperaturbereich 15 - 22°C.
	Haftfestigkeit	Gt 0-1 (DIN EN ISO 2409)
	Umweltetikette	F
Highlight	Schnelltrocknender Haftvorlack	

Untergrund / Verarbeitung

Untergründe Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend rost-, fett-, öl-, zunderfrei, sauber und trocken sein. Je nach Art des Untergrundes (Metall, Holz, Kunststoff) müssen geeignete Vorbehandlungen, Grundierungen eingesetzt werden.

Applikation	<p>Streichen und Rollen Streich- und rollfertig, 0 - 5% mit Universalverdünner verdünnbar</p> <p>Airlessspritzen 0 - 10% mit Universalverdünner verdünnbar</p>						
Trocknung	<table border="0"> <tr> <td>Staubtrocken (TG1)</td> <td>Nach ca. 0.5 Stunden</td> </tr> <tr> <td>Überarbeitbar</td> <td>Nach ca. 4 - 5 Stunden</td> </tr> <tr> <td>Durchgetrocknet</td> <td>Nach ca. 7 Tage</td> </tr> </table> <p>Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C Raumtemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.</p>	Staubtrocken (TG1)	Nach ca. 0.5 Stunden	Überarbeitbar	Nach ca. 4 - 5 Stunden	Durchgetrocknet	Nach ca. 7 Tage
Staubtrocken (TG1)	Nach ca. 0.5 Stunden						
Überarbeitbar	Nach ca. 4 - 5 Stunden						
Durchgetrocknet	Nach ca. 7 Tage						
Ergiebigkeit	<p>8 – 10 m²/kg 10 – 15 m²/l</p> <p>Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis</p>						
Gerätereinigung	Sofort gründlich mit Verdünner (z.B. Universal- oder Nitroverdünner) auswaschen.						

Hinweise

Gefahrenhinweise	Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Hinweise	Die Merkblätter des SMGV und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.
Wichtig	Wir empfehlen bei Bauteilen wie z.B. Türen, Zargen etc. vorgängig Musterflächen anzulegen.

Qualität und Umwelt



ColorSystem

Das DOLD ColorSystem ist als Farbmischsystem konzipiert. Es macht Sie unabhängig von teurer Lagerhaltung und schenkt Ihnen die entscheidende Flexibilität im Lieferbereich. ColorSystem Farbkonzentrate sind universelle Farbpasten mit hochwertiger Pigmentierung zur Herstellung von RAL, NCS, IGP und vielen weiteren Farbtönen im DOLD ColorSystem.



STIFTUNG FARBE

Mit der Umwelt-Etikette lassen sich Beschichtungsstoffe in einem transparenten und übersichtlichen Schema nach Kriterien von Umwelt- und Gesundheitsschutz, sowie der Gebrauchstauglichkeit einstufen. Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baumeister, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche Produkte der Dold AG werden in die Kategorie A bis G eingestuft.



swiss quality

Die Dold AG wurde am 01. August 1921 durch Hans Dold in Wallisellen gegründet. Bis heute befindet sich die Firma Dold am gleichen Standort und ist einer der führenden Lack- und Farbenhersteller der Schweiz. In Wallisellen entwickelt und produziert die Dold AG ihr innovatives Farb- und Lack-Sortiment für den Baumeister sowie für industrielle Kunden.



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001. Die Dold AG ist eine der wenigen Farben- und Lackfabriken welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert hat. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.



Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Klima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO₂ in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Untergründe schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.