

# LATEX ART SEIDENGLANZ

## Peinture au latex résistante

## Fiche technique Version

(1.0) 02/26



ColorSystem



SWISS QUALITY



swiss quality

Peinture d'intérieur présentant d'excellentes propriétés d'application et de résistance. Grâce à la couche PU, Latex Art satiné est très robuste et offre une excellente résistance à l'abrasion et aux alcalins. Elle est résistante à la lumière et viscoélastique. De plus, le produit est certifié pour une utilisation en contact avec des contact indirect avec les aliments.

### Description

**Domaines d'utilisation** Comme peinture murale, partout où une résistance particulièrement élevée du film de peinture est requise comme dans les cages d'escaliers, les établissements scolaires, les bâtiments communaux et industriels, les hôpitaux, etc. Également dans le domaine de la décoration sur des tissus en fibres de verre.

### Caractéristiques

<b>Propriétés</b>	<b>Viscosité à la livraison</b>	Pâteux (bien agiter avant l'usage)
	<b>Densité</b>	Env. 1.29 kg/l
	<b>Solides</b>	Teneur en solides env. 54 % (blanc)
	<b>Degré de brillance</b>	Satiné
	<b>Teintes (Couleurs en stock)</b>	Blanc, RAL 9010
	<b>Possibilité de coloration</b>	Avec DoldColorSystem, colorations manuelles possibles jusqu'à max. 3 % avec des pâtes de coloration universelles appropriées
	<b>Durée de stockage</b>	Dans le récipient d'origine bien fermé 1 an, à une température comprise entre 5 et 25°C.
	<b>Diffusion de vapeur d'eau (valeur-sd)</b>	0.16 m
	<b>Température d'application</b>	Ne pas appliquer en dessous de + 5°C (température de l'objet), plage de température idéale 15 - 22°C.  Protéger de la lumière directe du soleil.
	<b>Taux de contraste (DIN 13300)</b>	Classe 1 (pour 7.0 m <sup>2</sup> /l) Classe 2 (pour 7.5 m <sup>2</sup> /l)
	<b>Résistance à l'abrasion humide (DIN 13300)</b>	Classe 1

Résistance aux désinfectants	Désinfection de surface possible (résistance aux désinfectants à court terme)
Rapport d'essai / certificat	Résistance aux désinfectants (Rapport d'essai Institut Lüdenscheid 24.0294 V3) Aptitude au nettoyage (Rapport d'essai Institut Lüdenscheid 24.0294 V3) Certifié pour le contact indirect avec les aliments
MINERGIE-ECO®	Eco 2
Étiquette environnementale	B
Point fort	Temps d'ouverture très long, sans traces, très bonne aptitude à la retouche

## Support / traitement

Supports	Enduits, béton, papiers peints, panneaux de plâtre cartonné, anciennes couches de peinture à dispersion intactes, etc. Conformément aux exigences habituelles, le support doit être sec, propre, exempt de poussière et suffisamment consolidé. Les anciennes peintures, non adhérentes, les détrempe et les enduits à la chaux doivent être retirés. Les supports porteurs en parfait état peuvent généralement directement être revêtus avec Latex Art satiné. Il est recommandé d'utiliser des couches de fond répondant aux exigences. Les taches d'eau, nicotine et bois doivent au préalable être isolées avec Isoprim Aqua.
Application	<p><b>Au pinceau et au rouleau</b> Une dilution trop importante peut entraîner la formation de traces et la flottation des pigments. Prêt à l'application au rouleau ou au pinceau, diluable avec 0 - 5 % d'eau</p> <p><b>Projection airless</b> Diluer avec env. 5 % d'eau Angle de projection 50 – 60° Buse 0.017 – 0.021" Pression de projection 150 – 180 bar Les indications ci-dessus sont des valeurs indicatives et peuvent diverger en fonction de l'appareil airless.</p> <p><b>Plâtre blanc</b> Utiliser au préalable des couches de fond appropriées. Respect de la fiche technique de l'ASEPP 91 «Revêtements sur enduits blancs et mastics».</p>
Séchage	<p><b>Recouvrable</b> Après env. 5 - 7 heures <b>Complètement sec</b> Après env. 24 heures</p> <p>Le séchage dépend de l'humidité relative de l'air, de la température de l'air et de l'objet et de l'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions normalisées à une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.</p>
Rendement	<p>5 – 8 m<sup>2</sup>/kg 7 – 11 m<sup>2</sup>/l</p> <p>La consommation dépend du mode d'application, de la porosité et de la structure du support, ainsi que de l'épaisseur de couche réalisée. Les valeurs indiquées se rapportent aux supports relativement lisses, peu absorbants. En cas de structures d'enduits extrêmes, la consommation augmente corrélativement.</p>
Nettoyage des outils	Rincer abondamment à l'eau sans attendre, laver éventuellement avec du savon noir. Éliminer les couches séchées avec du diluant nitro.

## Remarques

Mesures de sécurité	Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité de l'UE correspondante.
Autres remarques	Il convient de respecter les directives ASEPP et BFS.
Important	La résistance aux désinfectants à court terme dépend de la durée d'action et du désinfectant utilisé. Nous recommandons d'effectuer des tests avant l'utilisation.

## Qualité et environnement



Le DOLD ColorSystem est conçu comme un système de mélange de peintures. Il vous libère d'une tenue en stock onéreuse et vous procure la flexibilité, critère important dans le domaine de la livraison. Les concentrés de coloris ColorSystem sont des pâtes colorées universelles avec une pigmentation de haute qualité pour la préparation des teintes RAL, NCS, IGP et de nombreuses autres teintes dans le ColorSystem DOLD.



Le produit peut être utilisé comme revêtement pour le contact indirect avec les aliments et a été évalué pour sa migration de substances par analyse GC-MSS et pour son comportement sensoriel (influence sensorielle sur les aliments) en cas de contact indirect avec les aliments. Le règlement (CE) n° 1935/2004 a été utilisé pour l'évaluation.



L'association suisse des professionnels de l'hygiène est l'association professionnelle leader en Suisse, spécialisée dans différents thèmes liés à l'hygiène. L'entreprise Dold appose son logo sur tous les produits qui garantissent le respect des normes d'hygiène les plus strictes.



L'évaluation des peintures et vernis selon la norme MINERGIE-ECO® est basée sur l'étiquette environnementale de la fondation Suisse Couleur. La société Dold AG déclare tous les produits en se basant sur l'étiquette environnementale et propose des solutions et des produits pour toutes les applications conformes à la norme MINERGIE-ECO®.



L'étiquette environnementale permet d'identifier les produits de revêtement dans un format transparent et facile à lire. Un schéma clair selon les critères de protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Classement de l'aptitude à l'emploi. L'étiquette environnementale crée la transparence pour les peintres en bâtiment, les architectes, les planificateurs et les maîtres d'ouvrage. Tous les produits de Dold AG sont classés dans les catégories A à G.



Dold AG a été fondée le 1er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise Dold se trouve au même endroit et est l'un des principaux fabricants de peintures et de vernis. Fabricant de peintures en Suisse. C'est à Wallisellen que Dold AG développe et produit ses produits innovants. Gamme de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment ainsi que pour les clients industriels.



Usine suisse de peintures et vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001. Dold AG est l'une des rares usines de peintures et de vernis qui ne se contente pas de la gestion de la qualité, mais aussi son système de gestion de l'environnement, ainsi que les processus de sécurité au travail et d'hygiène. Ont été certifiées en matière de protection de la santé. Ces certifications représentent pour Dold AG un engagement clair envers toutes ses parties prenantes.



Les produits respectueux de l'environnement sont une préoccupation pour DOLD. La fondation PME Clima confirme à Dold AG sa contribution à la protection volontaire du climat. Pour cette cause, DOLD verse toutes les émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité à un projet compensées par un projet de reforestation en Uruguay. C'est une contribution à long terme à la protection du climat et à l'environnement.

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de supports différents excluent toute revendication à partir de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche technique perdent ainsi leur validité.