

IGP. FOR SURE.



**POWDER
COATINGS**

IGP-REPLACK*SYSTEM*

Pour la réparation manuelle de
petits et gros dommages à la peinture
à l'intérieur et à l'extérieur

**POUR DES
SURFACES
PARFAITES
NOUS ALLONS
LOIN.**

LE SPRAY – POUR LES DÉFAUTS DE PEINTURE SUR DE PETITES SURFACES

Domaine d'application

Avec leur bonne résistance aux intempéries, les DOLD SPACELINE Prefilled Sprays conviennent pour des applications en intérieur et extérieur pour des surfaces de taille moyenne jusqu'à 30 cm².

Description du produit

Les peintures à pulvériser DOLD SPACELINE Prefilled Spray sont des peintures acryliques mono-composant à séchage rapide pour le revêtement total et partiel des surfaces. Elles se composent de polyacrylates ainsi que de pigments correspondants résistants à la lumière et aux intempéries. Des pigments spécifiques à effets sont utilisés pour les poudres à effets. Le gaz propulseur utilisé ne contient pas de chlorofluorocarbures (CFC) mais un mélange de solvants organiques. Les DOLD SPACELINE Prefilled Sprays sont adaptés aux modèles, au niveau de la teinte et de la qualité, et peuvent être personnalisés.

Propriétés

- Séchage rapide
- Résistant à la lumière et sans jaunissement, sans plomb
- Prégazage universel avec un mélange de gaz propulseur et de solvants inoffensifs pour la couche d'ozone
- Équipé d'une buse adaptable pour la micro pulvérisation
- Dureté de surface élevée
- Durée de conservation : 3 ans

Gamme

Pour adapter la brillance à la peinture en poudre IGP employée, deux systèmes de pulvérisation DOLD SPACELINE Prefilled Spray sont disponibles :

DOLD SPACELINE Prefilled Spray

Mat (fiche technique DOLD n° 564 ; Universal Prefilled Spray, mat)

DOLD SPACELINE Prefilled Spray

Satiné brillant (DIN 67530) 50-60 GE/60° (fiche technique DOLD n° 564 ; Universal Prefilled Spray, satiné brillant)

Pour la fabrication de peinture unie à pulvériser DOLD SPACELINE Prefilled Spray qui n'est pas en stock à partir des couleurs RAL ou NCS, il faut compter 3 jours ouvrés après réception du modèle chez Dold AG.

Avertissement : pour la correction d'une peinture à effets DOLD SPACELINE Prefilled Spray personnalisée, il faut compter 5 jours ouvrés après réception du modèle chez Dold AG.

Même avec un réglage optimal de la peinture liquide par rapport au modèle de peinture en poudre, des différences d'apparence et de teinte peuvent apparaître en fonction de la viscosité, des paramètres de revêtement (angle) et du mode d'application (pulvérisateur).



Peinture à pulvériser DOLD SPACELINE Prefilled Spray

LE STICK ET LE DURCISSEUR – POUR LES PETITES RÉPARATIONS

Domaine d'application

En raison de leur bonne résistance aux intempéries, combinés aux poudres de revêtement, l'IGP-REPLACK^{STICK} et l'IGP-REPLACK^{DURCISSEUR} conviennent pour l'application à l'intérieur et à l'extérieur.

L'IGP-REPLACK^{STICK} convient pour la correction fidèle à la teinte des dommages à la peinture jusqu'à une taille équivalente à l'ongle du pouce (env. 1 cm²).

L'IGP-REPLACK^{DURCISSEUR} s'utilise pour la réparation de zones jusqu'à 4 cm².

Description du produit

L'IGP-REPLACK^{STICK} et l'IGP-REPLACK^{DURCISSEUR} contiennent une solution durcissante qui parvient à se mélanger à la poudre de revêtement IGP déjà appliquée (cf. miscibilité) pour la réparation ponctuelle de peinture. La teinte est déterminée par la poudre de revêtement correspondante. En fonction de la poudre de revêtement utilisée, les zones réparées sont soyeuses à brillantes et présentent une valeur réflectomètre de 85 ± 10 unités de brillance (60°) d'après la norme DIN 67530.

Propriétés

- Dureté accrue grâce aux isocyanates aliphatiques
- Séchage rapide
- Aucun jaunissement par rayonnements UV
- Bonne absorption et réticulation des poudres de revêtement IGP
- Bonne résistance aux UV et aux intempéries
- Durée de conservation : 6 mois

Gamme

Pour le mélange du durcisseur contenu dans IGP-REPLACK^{STICK} ou dans le plus grand conditionnement IGP-REPLACK^{DURCISSEUR} avec des peintures en poudre IGP brillantes ou soyeuses comme :

IGP-DURA^{face} 5809, 5807

IGP-DURA^{mix} 3507, 3509

IGP-HWF^{classic} 5907

Miscibilité limitée du durcisseur IGP-REPLACK^{STICK} avec :

IGP-DURA^{guard} 3207

IGP-DURA^{pol} 6807

La fabrication de peintures de réparation mates en mélangeant un durcisseur avec des peintures en poudre IGP mates peut être déconseillée car cela dégrade la résistance aux intempéries. Pour cela, nous recommandons les produits DOLD : DOLD SPACELINE Prefilled Spray (mat) ou la peinture à pulvériser DOLD DUROCAL 10 (mat) ou SPACELINE DPU 240-10 (mat). Nous recommandons la peinture liquide DURA^{xa}/ liquid pour la peinture en poudre DURA^{xa}.



IGP-REPLACK^{STICK}



IGP-REPLACK^{DURCISSEUR}

LA PEINTURE À PULVÉRISER – POUR LES RÉPARATIONS SUR DE GRANDES SURFACES

Domaine d'application

Peinture à pulvériser bi-composant haute qualité pour l'intérieur et l'extérieur, pour améliorer et compléter les surfaces peintes.

Description du produit

Peintures en polyuréthane à deux composants à séchage rapide de la série DOLD DUROCAL pour le revêtement industriel à l'usine ou les travaux d'adaptation à réaliser par le client. Le revêtement est réalisable avec toutes les applications courantes par pulvérisation. Les différentes qualités de peinture liquide sont spécifiquement adaptées aux qualités de peinture en poudre.

Propriétés

- Temps de séchage rapide
- Utilisable en milieu électrostatique
- Résistance élevée aux UV et aux intempéries
- Excellente résistance à l'eau
- Résistance aux solvants
- Durée de conservation : 1 an

Gamme

En fonction de la qualité de peinture en poudre IGP et du degré de brillance, différentes peintures à pulvériser DOLD DUROCAL et DOLD DURA[®]xal liquid sont disponibles au choix :

Brillance et soyeux : DOLD DUROCAL 90, correspond p. ex. à IGP-DURA[®]face 5809.

Mat soyeux et mat : DOLD DUROCAL 30, correspond p. ex. à IGP-DURA[®]face 5803 ou à IGP-DURA[®]mix 3503.

Aspect mat profond : DOLD DUROCAL 10, correspond aux qualités TE et TA.

DURA[®]xal : DOLD DURA[®]xal liquid, correspond à la poudre de revêtement IGP-DURA[®]xal 4601/ 4401/ 4201

Avertissement : pour la correction d'une peinture à effets DOLD DUROCAL et DURA[®]xal liquid personnalisée, il faut compter 5 jours ouvrés après réception du modèle chez Dold AG. Même avec un réglage optimal de la peinture liquide par rapport au modèle de peinture en poudre, des différences d'apparence et de teinte peuvent apparaître en fonction de la viscosité, des paramètres de revêtement (pression, quantité d'air, angle) et du mode d'application (pinceau, pulvérisateur, rouleau).



DOLD DUROCAL



DOLD DURA[®]xal liquid

IGP-REPLACK_{SYSTEM} – RÉPARATION DES DOMMAGES À LA PEINTURE FIDÈLE À LA TEINTE, EFFICACE ET SÛRE

Les objets peints avec de la peinture en poudre séduisent par leur grande durée de vie et la solidité du film de peinture qui les recouvre. Néanmoins, en raison de différents facteurs externes, notamment lors du montage de pièces peintes, il est difficile d'éviter de petits dommages à la peinture. Avec l'IGP-REPLACK_{SYSTEM}, ces dégradations peuvent être réparées sur place, facilement et rapidement. Le système de réparation de peinture en poudre propose des produits différents en fonction de la surface endommagée.

Avantages du produit

- Réparation rapide sur place
- Simplicité d'utilisation
- Correction de teinte pour peinture en poudre et liquide : veuillez consulter les avertissements figurant dans la documentation technique
- Avec IGP-REPLACK_{STICK} et IGP-REPLACK_{DURCISSEUR}, les peintures de réparation se mélangent avec les poudres de revêtement IGP employées
- Peinture à pulvériser DOLD SPACELINE Prefilled Spray avec une gamme de couleurs (y compris les teintes mica perlé IGP les plus connues) pour les surfaces à corriger de taille moyenne
- Avec la peinture à pulvériser DOLD DUROCAL il est possible de réparer ou de compléter parfaitement de grandes surfaces

Gamme REPLACK	
Kit complet	Surface à corriger
IGP-REPLACK _{STICK}	≤ 1 cm ²
IGP-REPLACK _{DURCISSEUR}	≤ 4 cm ²
DOLD SPACELINE Prefilled Spray	≤ 30 cm ²
DOLD DUROCAL	≥ 30 cm ²
DOLD DURA [®] _{xal} liquid	≥ 30 cm ²

Comme la teinte dépend de la procédure d'application d'une part et des conditions d'éclairage et d'observation de l'autre, une définition précise de la couleur de ces produits n'est possible qu'en réalisant à chaque fois un revêtement sur échantillon.

FILIALES

Allemagne

IGP Pulvertechnik Deutschland GmbH
DE-84030 Ergolding
Téléphone +49 871 966770
info.de@igp-powder.com

Amérique du Nord

IGP North America LLC
Louisville, Kentucky 40299, USA
Téléphone +1 502 2427187
info.us@igp-powder.com

Angleterre

IGP UK
GB-Bristol, BS37 5JB
Téléphone +44 1454 800020
info.uk@igp-powder.com

Autriche

IGP Pulvertechnik GesmbH
AT-2514 Traiskirchen
Téléphone +43 2252 508046
info.at@igp-powder.com

Bénélux

IGP Benelux BV
NL-8013 RW Zwolle
Téléphone +31 38 4600695
info.benelux@igp-powder.com

Bosnie / Slovénie / Croatie

Responsable de Marché IGP
Borut Grajfoner
Mobile +386 41 747464
borut.grajfoner@igp-powder.com

Responsable de Marché IGP

Danilo Zemljic
Mobile +386 30 415934
danilo.zemljic@igp-powder.com

France

IGP Pulvertechnik SAS
FR-74166 St Julien en Genevois Cedex
Téléphone +33 4 50953510
info.fr@igp-powder.com

Hongrie

IGP Hungary Kft.
HU-6000 Kecskemét
Téléphone +36 76 507974
info.hu@igp-powder.com

Italie

IGP Italy S.r.l.
IT-21016 Luino (Varese)
Téléphone +39 332 1507657
info.it@igp-powder.com

Pologne

IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o.
PL-96-321 Siestrzeń
Téléphone +48 22 1011700
Fax +48 22 7583798
info.pl@igp-powder.com

Scandinavie

IGP Scandinavia AB
SE-222 23 Lund
Téléphone +46 46 120220
info.se@igp-powder.com

DISTRIBUTEURS

Bélarus

Polymer Complect Company Ltd
Minsk region
Téléphone +375 17 5114669
info@polymercompl.com
www.polymercompl.com

Bosnie et Herzégovine

IGP Solutions d.o.o.
BA-71000 Sarajevo
Téléphone +387 62 495376
info@igp-solutions.ba
ilijas@igp-solutions.ba

Bulgarie

TM Gamasystem Ltd.
BG-1505 Sofia
Téléphone +359 2 9433677
tmgama@omega.bg
www.itwfinishingbg.com

Israël

Color's Way Ltd.
IL-5885140 Israel
Téléphone +972 3 5613885
colorsway@colorsway.com
www.colorsway.com

République Tchèque/Slovaquie

OK-COLOR spol. s r.o.
CZ-193 00 Praha 9
Téléphone +420 283 881252
praha@okcolor.cz
www.okcolor.cz

Roumanie

S.C. Paint Art S.R.L.
RO-550063 Sibiu
Téléphone +40 269 214915
office@paintart.ro
www.paintart.ro

Russie

Industrial coating systems «KSK»
RU-140000 Moscow Region
Téléphone/Fax +7 495 2326442
info@ksk-systems.ru
www.ksk-systems.ru

Serbie

IGP SYSTEM D.O.O.
RS-21205 Sremski Karlovci
Téléphone +381 616 800492
igpsystemdoo@gmail.com

Turquie

Altinboy Ltd.
TR-34384 Okmeydani-Sisli, Istanbul
Téléphone +90 212 2228701
omer@altinboy.com.tr
www.altinboy.com.tr

Ukraine

Alufinish Ukraine Ltd.
UA-79012 Lviv Oblast
Téléphone +380 32 2443251
alufinish.ua@gmail.com
www.alufinish.com.ua

IGP POWDER
COATINGS

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Suisse
Téléphone +41 71 9298111
Téléfax +41 71 9298181
igp-powder.com
info@igp-powder.com

Membre du GROUPE DOLD

DOLD
verniss et peintures

Dold AG
Hertstrasse 4
8304 Wallisellen, Suisse
Téléphone +41 44 8774848
Téléfax +41 44 8774849
dold.ch
info@dold.ch

doldgroup.com

**Search for international
distribution partners!**

More information under
igp-powder.com