

HOLZIMPRÄGNIERUNG

Impregnazione del legno incolore, con solventi, per esterni



Prodotto quasi inodore per impregnare il legno. Ottimo potere di penetrazione. Con strato protettivo per superfici a rischio di contaminazione con alghe e funghi.



Descrizione

Campi d'impiego

In caso di ristrutturazioni e come primo trattamento impregnante per elementi edili in legno in esterni, come finestre e imposte, intradossi del tetto, costruzioni a traliccio, facciate, recinzioni, costruzioni in legno ecc. Il prodotto aumenta notevolmente la durata delle costruzioni in legno.

Caratteristiche

Proprietà

Viscosità alla consegna	Liquido
Densità:	Densità ca. 0,83 kg/l
Corpi solidi:	Contenuto corpo solido ca. 10 %
Tinte (Colori di stock):	Incolore
Punto di infiammabilità:	+62 °C
Sfumabile:	Non sfumabile
Conservabilità a magazzino:	1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo
Temperatura di applicazione:	Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari
Adesione (DIN EN ISO 2409):	Gt 0-1
Etichetta ambientale	F
Proprietà principale:	Impregnazione del legno incolore

Sovrastruttura				
Fondi		Prima mano	Mano intermedia	Ultima mano
Legno	per interni	sabbia se necessario, ad es.: - Doco-Prim	ad es.: - Füllvorlack	ad es.: - Docodur 25 - PU Haftemaille
	per esterni	sabbia se necessario - 1x Holzimprägnierung - 1x Holzgrundierung	- ad es. Füllvorlack	ad es.: - Syntholux - Synthosatin - PU-Haftemaille
Plastica (PVC rigido)	per interni	Se necessario, levigare ad es.: - Docamin Grundierung - Dolwaprim	ad es.: - Docodur 25 - PU-Haftemaille	ad es.: - Docodur 25 - PU-Haftemaille
Vernici a 2 componenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - Dolwaprim	ad es.: - Docodur 25 - Durocal Decklack	ad es.: - Docodur 25 - Durocal Decklack
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - ER-Primer	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack
Vernici a 1 componenti	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Dolwaprim - ER-Primer	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - ER-Primer	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille
Polvere-/ Rivestimenti termo-indurenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - Docamin Grundierung WV	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - ER-Primer	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack
Acciaio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Dolwaprim - Rost- und Haftprimer	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - DEP 100-20	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack
Zincatura a fuoco	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - Docamin Grundierung WV	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - DEP 100-20	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille	ad es.: - PU-Haftemaille
Alluminio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Docamin Grundierung WV - ER-Primer	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - DEP 100-20	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille

Fondo/Applicazione					
Fondi	Il fondo deve essere pulito e asciutto conformemente ai requisiti generalmente richiesti. L'umidità del legno non deve essere superiore al 15%. A seconda della qualità del legno e della costruzione, lasciare in immersione per diverse ore affinché il prodo				
Applicazione	Subito applicabile a pennello; non diluire. Applicazione a immersione, senza diluire (coprire le soluzioni di immersione quando non servono).				
Essiccazione:	<table><tr><td>polvere-asciutto:</td><td>Dopo ca. 5 - 7 ore</td></tr><tr><td>Ritoccabile:</td><td>Dopo ca. 24 ore</td></tr></table> <p><i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i></p>	polvere-asciutto:	Dopo ca. 5 - 7 ore	Ritoccabile:	Dopo ca. 24 ore
polvere-asciutto:	Dopo ca. 5 - 7 ore				
Ritoccabile:	Dopo ca. 24 ore				
Resa	7 - 11 m ² /kg <i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i>				
Pulizia degli utensili	Sciquare subito a fondo con diluente (ad es. al nitro o universale).				
Avvertenze					
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.				
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).				
Importante	Prima dell'applicazione su elementi costruttivi come ad es. porte o telai, si consiglia di eseguire diversi test preliminari.				

Qualità e ambiente

Dold 1921



La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di alta qualità ed ecologiche dal 1921. All'interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato e completo di prodotti per l'industria. L'esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità. La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

Etichetta ambientale



Holzimprägnierung: F

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le vernici a base di solventi di Dold AG sono classificate nelle categorie da A a F. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO₂



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Clima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO₂ in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.