

DOCODUR 25

Vernice di finitura per interni semi-opaca a solvente modificata al poliuretano

Da oltre 40 anni prestigiosa vernice semi-opaca per interni, modificata al poliuretano di alta qualità. Applicabile in modo semplice e piacevole, ottima aderenza ed eccellente potere riempitivo. Applicabile in strati spessi, ottima scorrevolezza, ottimo potere coprente e scarsa tendenza all'ingiallimento.



Descrizione

Campi d'impiego Impiegata generalmente nel settore edile, nell'edilizia abitativa, in edifici industriali e comunali. Per proteggere e abbellire svariati oggetti, come porte, finestre, mobili ecc. Ideale per ristrutturazioni. In presenza di condizioni estreme potrà verificarsi un ingiallimento.

Caratteristiche

Proprietà	Viscosità alla consegna	Pastoso (agitare bene prima dell'uso)
	Densità:	Densità ca. 1,40 kg/l (bianco)
	Brillantezza:	Opaco satinato
	Corpi solidi:	Contenuto corpo solido ca. 71 % (bianco)
	Tinte:	Bianco
	Punto di infiammabilità:	+36 °C
	Sfumabile:	Tinteggiabile con DoldColorSystem, messo in tinta autonoma possibile fino al max. 3% con adeguate paste universali
	Conservabilità a magazzino:	1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo
	Temperatura di applicazione:	Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari
	Etichetta ambientale	F
	Proprietà principale:	Vernice coprente modificata al poliuretano



Sovrastruttura				
Fondi		Prima mano	Mano intermedia	Ultima mano
Legno	per interni	sabbia se necessario, ad es.: - Doco-Prim	ad es.: - Füllvorlack	ad es.: - Docodur 25 - PU Haftemaille
	per esterni	sabbia se necessario - 1x Holzimprägierung - 1x Holzgrundierung	- ad es. Füllvorlack	ad es.: - Syntholux - Synthosatin - PU-Haftemaille
Plastica (PVC rigido)	per interni	Se necessario, levigare ad es.: - Docamin Grundierung - Dolwaprim	ad es.: - Docodur 25 - PU-Haftemaille	ad es.: - Docodur 25 - PU-Haftemaille
Vernici a 2 componenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - Dolwaprim	ad es.: - Docodur 25 - Durocal Decklack	ad es.: - Docodur 25 - Durocal Decklack
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - ER-Primer	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack
Vernici a 1 componenti	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Dolwaprim - ER-Primer	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - ER-Primer	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille
Polvere-/ Rivestimenti termo-indurenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - Docamin Grundierung WV	ad es.: - Docodur 25 - PU-Haftemaille	ad es.: - Docodur 25 - PU-Haftemaille
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - ER-Primer	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack
Acciaio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Dolwaprim - Rost- und Haftprimer	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - DEP 100-20	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack	ad es.: - PU-Haftemaille - Durocal Decklack
Zincatura a fuoco	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - Docamin Grundierung WV	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - DEP 100-20	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille	ad es.: - PU-Haftemaille
Alluminio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Docamin Grundierung WV - ER-Primer	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung - DEP 100-20	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille

Fondo/Applicazione					
Fondi	Il fondo deve essere privo di ruggine, grasso, olio e impurità nonché pulito e asciutto, conformemente ai requisiti generalmente richiesti. A seconda del fondo (metallo, legno, plastica) occorrono pretrattamenti o mani di fondo idonei.				
Applicazione	Subito applicabile a pennello e rullo; diluibile con diluente per applicazione a pennello (0-5%). Applicazione a spruzzo; diluibile con diluente per applicazione a spruzzo (0-15%).				
Essiccazione:	<table border="0"> <tr> <td>polvere-asciutto:</td> <td>Dopo ca. 2 - 3 ore</td> </tr> <tr> <td>Ritoccabile:</td> <td>Dopo ca. 12 ore</td> </tr> </table> <p><i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i></p>	polvere-asciutto:	Dopo ca. 2 - 3 ore	Ritoccabile:	Dopo ca. 12 ore
polvere-asciutto:	Dopo ca. 2 - 3 ore				
Ritoccabile:	Dopo ca. 12 ore				
Resa	<p>7 - 11 m²/kg 10 - 15 m²/l</p> <p><i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i></p>				
Pulizia degli utensili	Sciogliere subito a fondo con diluente (ad es. al nitro o universale).				

Avvertenze	
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).
Importante	<ul style="list-style-type: none"> - Prima dell'applicazione su elementi costruttivi come ad es. porte o telai, si consiglia di eseguire diversi test preliminari. Sono inevitabili piccole divergenze quanto a tinta, lucentezza e aspetto della superficie (vedi anche scheda tecnica BFS 25, Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni). - Le tinte brillanti e intense (ad es. giallo, arancione, rosso) hanno un potere coprente ridotto per via dei pigmenti. Si consiglia di rivestire preliminarmente le superfici con tinte base coprenti in sintonia con i prodotti di rivestimento successivi. - Nel caso delle tinte scure e intense può verificarsi uno sfregamento dei pigmenti superficiali in presenza di sollecitazioni meccaniche. Per le vernici opaco-satinate ciò rappresenta lo stato dell'arte e non costituisce oggetto di reclamo.



Qualità e ambiente

Dold 1921



Dold AG fu fondata il 1° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.

Etichetta ambientale



Docodur 25: F

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le vernici a base di solventi di Dold AG sono classificate nelle categorie da A a F. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO₂



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO₂ in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



DOLD
vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.

