

DOCO SPRAY INDUSTRIE FÜLLER 260

Einkomponentiger Spritzfüller, wässrig, für innen



Wasserverdünnbarer, geruchsarmer Spritzfüller mit ausgezeichneter Füllkraft. Zeichnet sich als Grund- und Zwischenbeschichtung mit hervorragender Schleifbarkeit und Überlackierbarkeit aus.





Beschreibung

Anwendungsbereiche

Doco Spray Industrie Füller 260 bietet eine ausgezeichnete Füllkraft, zur Applikation von normal beanspruchten Holzoberflächen im Innenbereich, wie z.B.: Türblättern, Schränken, Möbeln usw. Aufgrund schneller Trocknung wird eine hervorragende und schnelle Schleifbarkeit erzielt.

Kenndaten

Eigenschaften Lieferviskosität Pastös (vor Gebrauch gut aufrühren)

Dichte: Ca. 1.44 kg/l (Weiss)

Glanzgrad: Matt

Festkörper: Ca. 62 % (Weiss)

Farbtöne (Lagerfarbtöne): Weiss

Abtönbar: Nicht abtönbar mit DoldColorSystem,

Handabtönungen bis max. 3% mit geeigneten Universalabtönpasten möglich

Lagerfähigkeit: Im gut verschlossenen Originalgebinde 6

Monate, vor Frost schützen

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter + 5°C (Objekttemperatur)

verarbeiten, idealer Temperaturbereich 15 - 22°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung

schützen

Haftfestigkeit Gt 0-1

(DIN EN ISO 2409):

MINERGIE-ECO® Priorität 2 (BKP 285)

Umweltetikette E

EU-Decopaint: 2004/42/IIA(d)130(2010)< 50

Highlight: Ausgezeichnete Füllkraft



Aufbau						
Untergründe		Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich		
Holz	innen	wenn nötig anschleifen - z.B. Doco Spray Industrie Füller 260	nicht nötig	z.B 1x Doco Spray Industrie Decklack - 1x Doco Spray		
	aussen	wenn nötig anschleifen - 1x Holzimprägnierung - 1x Holzgrundierung	entsprechend grundieren - z.B. Doco-Prim	z.B.: - 2x Dolwa-Satin WV - 2x Doco-Finish		

Untergrund/Verarbeitung				
Untergründe	Holz, Holzwerkstoffe, roh oder grundiert (Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF). Die Holzfeuchte darf maximal 14% betragen. Alle Untergründe müssen geschliffen (Grundschliff: Körnung 180 – 220 anschleifen und abstauben) bzw. entsprechend grundiert werden.			
Applikation	Spritzen (0-5% mit Wasser)			
	Airlessspritzen:	Mit 0-5 % Wasser verdünnen		
		Spritzwinkel:	50° - 60°	
		Düse:	0.017 - 0.021" /	
			0.43 - 0.53 mm	
		Spritzdruck:	80 - 120 bar	
	Die obigen Angaben dienen als I und können je nach Airlessgerät			
Trocknung:	Staubtrocken:	Nach ca. 1 Stunde		
	Überarbeitbar:	Schleifbar nach ca. 2 - 3 Stunden (P280-320)		
	Durchgetrocknet:	Nach ca. 12 Stunden		
	Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C Raumtemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.			
Ergiebigkeit	4 - 7 m²/kg			
		auch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der chichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus		
Gerätereinigung	Sofort gründlich mit Wasser auswaschen. Angetrocknete Schichten mit Nitroverdünner entfernen.			
Hinweise				
Gefahrenhinweise	Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.			
Weitere Hinweise	Die Merkblätter des SMGV und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.			
Wichtig	 Wir empfehlen sets eine Probelackierung durchzuführen. Das Durchbluten von Holzinhaltsstoffen (speziell bei Exotenhölzern) gilt es prinzipiell vorab zu prüfen. 			



Qualität und Umwelt

Dold 1921



Die Dold AG ist seit 1921 führender Hersteller hochwertiger und ökolomischer Beschichtungslösungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein umfangreiches Sortiment für Farb- und Lacksysteme für den professionellen Baumaler. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein abgestimmtes und allumfassendes Programm für Industriekunden an. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen über kompetente Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshändler im In- und Ausland.

Ökolomie



Die von Dold als «ökolomisch» etikettierten Produkte stehen für eine umfassende Denkhaltung. Die unter dem Label zusammengefassten Lack- und Farbsysteme berücksichtigen verschiedene Einflüsse und Anforderungen unserer Zeit. Zum einen finden die empfindsamen Reaktionen von Mensch, Natur und Umwelt auf chemisch erzeugte Produkte besondere Beachtung (Ökologie), zum andern wird grosser Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte und ein günstiges Kosten-Leistungs-Verhältnis gelegt (Ökonomie). Daraus setzt sich das Konzept der Ökolomie von Dold zusammen.

MINERGIE-ECO®



Doco Spray Industrie Füller 260: Priorität 2 (BKP 285)

Die Bewertung von Farben und Lacken nach dem MINERGIE-ECO® Standard erfolgt anhand der Umweltetikette der Stiftung Farbe Schweiz. Die Dold AG deklariert ihre Produkte anhand der Umweltetikette und bietet Lösungen und Produkte für sämtliche Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen, an.

Umweltetikette



Doco Spray Industrie Füller 260: B

Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baumaler, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche wasserverdünnbaren Lacke der Dold AG werden in die Kategorie A bis G eingestuft. Die Produkte werden nach den Kriterien Emissionen, Umwelt und Gebrauchstauglichkeit eingeteilt.

Zertifizierungen



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken, welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.

Vollkompensation



Freiwilliger Klimaschutz durch CO2 Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Clima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO2 in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen Telefon +41 (0)44 877 48 48 Telefax +41 (0)44 877 48 49 www.dold.ch | info@dold.ch

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Untergründe schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.