

Dold-IGP Replack-Spray

Vernice spray particolarmente adatta per la riparazione di superfici rivestite con polveri

Scheda tecnica Versione
TM-0056-2307

Il Replack Spray asciuga rapidamente, è resistente alla luce e si adatta in particolar modo alla riparazione di superfici verniciate in polveri, ma può essere impiegato anche come vernice coprente per svariate superfici. Il prodotto può essere configurato a piacere in base alle caratteristiche della superficie da rivestire.



Descrizione

Campi d'impiego Il Replack Spray Dold-IGP monocomponente viene prodotto in qualità e tonalità individuali. Con il Replack Spray si ottengono superfici di altissima qualità.

Caratteristiche

Proprietà	Tinte	In base alle cartelle colori (RAL, NCS, ecc.) o al campione
	Brillantezza	Specifica per il prodotto
	Condizioni per l'applicazione	A partire da +10 °C e con un'umidità relativa dell'aria fino all'80%
	Conservabilità a magazzino COV	Conservabilità a magazzino di almeno 3 anni 83,20%

Fondo/Applicazione

Fondi Vecchi rivestimenti induriti e levigati, mani di fondo Dold mono e bicomponenti completamente asciutte. Effettuare all'occorrenza diverse verniciature di prova.

Pretrattamento del fondo Il fondo deve essere asciutto e pulito. Rimuovere le sostanze che influiscono sulla funzione o sulla prestazione del prodotto, come ruggine, grasso, olio ecc.
Rimuovere vecchi rivestimenti non induriti e non in grado di ricevere altri prodotti.
– Levigare il fondo (P320)
– Sgrassare il fondo (ad es. con diluente universale)
– Pretrattare il fondo con una mano di fondo idonea (ad es. con Docamin Grundierung)

Applicazione

- Agitare la bomboletta spray per circa 3 minuti prima dell'uso.
- Spruzzare da una distanza di circa 20-30 cm.
- Applicare più volte uno strato sottile osservando un tempo di essiccazione intermedio di 3-5 minuti.
- Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare l'ugello, onde evitare l'intasatura della valvola.

Essiccazione

Fuori polvere	dopo 10 minuti
Asciutto al tatto	dopo 1-2 ore
Resistente al montaggio	dopo 12 ore

L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dalla temperatura dell'oggetto e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.

Indicazioni

Avvertenze sui rischi Si veda a tal fine la relativa scheda di sicurezza UE.

Importante

- Contenitore sotto pressione.
- Proteggere dall'esposizione ai raggi solari e da temperature sopra i 50 °C.
- Anche dopo l'uso, non aprire con forza e non gettare nelle fiamme.
- Non spruzzare contro le fiamme o su oggetti incandescenti. Tenere lontano da fonti di ignizione.
- Non fumare.
- In caso di ventilazione insufficiente, possono formarsi miscele esplosive.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Solo per uso professionale.
- Attenzione: rifiuti speciali. Non smaltire le bombolette vuote nei rifiuti domestici.
- Idoneo per superfici piccole e di media grandezza.

Ulteriori avvertenze

- Essiccazione rapida
- Resistente alla luce e all'ingiallimento e senza piombo
- Ugello regolabile per ottenere una nebulizzazione fine
- Elevata durezza superficiale e lucentezza

Qualità e ambiente



Il sistema tintometrico Spaceline è stato progettato come un sistema di miscelazione dei colori. Ti rende indipendente dalle costose scorte di magazzino e ti offre la flessibilità decisiva di oggi nell'area delle consegne. I concentrati di colore Spaceline sono paste coloranti universali con una pigmentazione di alta qualità per la produzione di colori RAL, NCS, IGP e molti altri con il sistema tintometrico DOLD Spaceline.



Dold AG è stata fondata da Hans Dold a Wallisellen il 1° agosto 1921. Fino a quando Dold si trova ancora oggi nello stesso sito ed è uno dei principali produttori di vernici e pitture. produttori di vernici in Svizzera. A Wallisellen, Dold AG sviluppa e produce le sue innovative una gamma di pitture e vernici per l'edilizia e per l'industria.



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001. La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.



Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO2. DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario dalla Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio sono state compensate dalla DOLD tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in Uruguay Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.

Le informazioni di cui sopra possono essere solo un consiglio generale. Le condizioni di lavoro al di fuori del nostro controllo e la varietà dei diversi substrati escludono qualsiasi rivendicazione basata su queste informazioni. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire i propri test. La garanzia può essere data solo per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Tutte le edizioni precedenti di questa scheda tecnica non sono più valide.