

Mattica plus siliconvergütet

VOC frei

Wasserverdünnbare siliconisierte Fassadenfarbe für mineralische Untergründe. Hohe Wetterbeständigkeit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Verseifungsbeständig und leicht zu verarbeiten. Mit Filmschutz für algen- und pilzgefährdete Flächen.

Beschreibung

Anwendungsbereiche Als Schutz gegen die Verwitterung von Bauwerken und zur optimalen farblichen Gestaltung.

Kenndaten

Eigenschaften	Dichte (weiss):	Ca. 1.33 kg/l
Bauphysikalische Eigenschaften	Trockengehalt (weiss):	Ca. 56%
	Farbtöne:	Weiss F 7440 und Pastelltöne
	Abtönbar:	Mit DoldColorSystem
	Mischbar:	Mit Dolwasil-Siliconharzfarbe
	Glanzgrad:	Kalkmatt
	Lagerfähigkeit:	In gut verschlossenen Originalgebinden ca. 9 Monate, nicht frostbeständig.

Untergrund/Verarbeitung

Untergründe Mineralische Untergründe wie Sichtbeton, Zementputze, Faserzement, Mauerwerk usw. Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend trocken, sauber, staubfrei und genügend verfestigt sein. Sandende, stark oder unregelmässig saugende Untergründe tiefgründig, evtl. Sinterhaut entfernen.

Applikation Applikationsarten: rollen, spritzen, streichen
Je nach Art des Untergrundes und der Applikation können dem ersten Anstrich 5 - 10% Wasser zugegeben werden, den folgenden bis ca. 5%.

Trocknung Die Überarbeitbarkeit liegt bei ca. 2-3 h, abhängig von der relativen Luftfeuchtigkeit, Temperatur und erzielten Schichtdicke.

Empfohlener Aufbau

Grundsätzlich ist ein Grundieren mit Dolwa-Fix WV Konzentrat F 6586 (in Anwendungsverdünnung 1:10 mit Wasser verdünnt) oder Dolwa-Fix lösemittelhaltig F 6587 zu empfehlen.

Bei sandenden oder zu verfestigenden Untergründen:

1x Dolwa-Fix farblos F 6587 oder Dolwa Fix WV F 6586
2x Mattica Plus siliconvergütet

Bei Haar- und Schwundrissen im rein mineralischen Untergrund:
entfernen der Altanstriche

1x Dolwa-Fix F 6587
2x Mattica Plus siliconvergütet

Bei mit Styroporplatten gedämmten Fassaden:

1x Dolwa-Fix WV F 6586
2x Mattica Plus siliconvergütet

Bestehende, intakte Altanstriche:

Nicht saugende Altanstriche, wie z.B. Siliconfarben, Aussendisersionen, noch gut verfilmte Fassadenmattfarben:

Ohne Dolwa-Fix als Grundierung direkt

2x Mattica Plus siliconvergütet

Saugende Altanstriche wie Silikatfarben:

Mit Dolwa-Fix als Grundierung vorbehandeln

Bei Ausbesserungen von Fehlstellen (z.B. von Gerüstbefestigungen):

Trockenporöse Anstrichsysteme neigen dazu, abhängig von der Applikationsmethode und/oder der Anzahl applizierter Schichten, in einem leicht unterschiedlichen Farbton aufzutrocknen. Es ist deshalb grundsätzlich derselbe Anstrichaufbau wie auf den übrigen Fassadenteilen durchzuführen mit derselben Applikationsmethode. Werden die Fehlstellen mit dem Pinsel nachbearbeitet, empfiehlt es sich, in der Regel den letzten Anstrich zu tupfen.

Ausgiebigkeit

Für den einmaligen Anstrich ca. 4-6 m²/kg, resp. 5-8 m²/l abhängig von Applikationsart, Porosität und Struktur des Untergrundes. Bei extremen Putzstrukturen kann sich der Verbrauch vervielfachen.

Gerätereinigung

Mit kaltem Wasser und evtl. Schmierseife.

Anstrichentfernung

Mit Docoplex F 6022 oder mechanisch.

Hinweise

Gefahrenhinweise

Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.



Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.dold.ch – oder beim technischen Support Center unter +41 044 877 48 48.

Technische Information Nr. 377
Erstellt: Februar 1995 / Version (3) 11/15



Lacke und Farben

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch