

DOCAMIN DECKLACK

Vernice coprente a base di resina epossidica a 2 componenti, con solventi, per interni

Docamin Decklack è molto indicata per opere esposte agli agenti atmosferici in ambienti industriali o che devono soddisfare elevati requisiti di resistenza chimica o meccanica.

La brillantezza (effetto molto lucido o satinato) può essere impostata attraverso l'aggiunta di diversi indurenti.



Descrizione	
Campi d'impiego	Opere e costruzioni nell'industria chimica, nei capannoni di produzione e nei magazzini. Macchine, dispositivi e apparecchiature ad es. in ospedali e laboratori. Per il rivestimento di pavimenti si consiglia l'impiego dei sistemi di rivestimento per pavimenti Dold.
Caratteristiche	
Proprietà	<p>Viscosità alla consegna: Pastoso (agitare bene prima dell'uso)</p> <p>Densità: Densità ca. 1,40 kg/l (bianco)</p> <p>Brillantezza: Molto lucido, satinata (a seconda dell'indurente)</p> <p>Corpi solidi (comp. A): Contenuto corpo solido ca. 72 % (bianco)</p> <p>Corpi solidi (miscela): Ca. 63% (bianco, indurente brillante), Ca. 57% (bianco, indurente satinato), Ca. 54% (bianco, indurente strutturale)</p> <p>Struttura: liscio</p> <p>Tinte: Bianco e colorato</p> <p>Punto di infiammabilità: +26 °C</p> <p>Sfumabile: Tinteggiabile con Spaceline-System, messo in tinta autonoma possibile fino al max. 3% con adeguate paste universali</p> <p>Conservabilità a magazzino: 1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo</p> <p>Temperatura di applicazione: Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari</p> <p>Rapporto di miscela (in base al peso): 2:1 (indurente brillante) 1:1 (indurente satinato) 1:1 (indurente strutturale)</p> <p>Tempo di lavorabilità (non diluito): ca. 12 h</p> <p>Etichetta ambientale G</p> <p>Proprietà principale: Vernice coprente a base di resina epossidica a 2 componenti per sollecitazioni elevate</p>



Sovrastruttura				
Fondi		Prima mano	Mano intermedia	Ultima mano
Legno	per interni	sabbia se necessario, ad es.: - Superspritzgrund	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90
	per esterni	sabbia se necessario - 1x Holzimprägnierung - 1x Holzgrundierung	- ad es. Füllvorlack	ad es.: - Syntholux - Synthosatin - PU-Haftemaille
Plastica (PVC rigido)	per interni	Se necessario, levigare ad es.: - Docamin Grundierung	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90
Vernici a 2 componenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung	ad es.: - Durocal 10/50/90	ad es.: - Durocal 10/50/90
Vernici a 1 componente	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Dolwaprim - ER-Primer	ad es.: - Füllvorlack - Docodur 25	ad es.: - Docodur 25
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Rost- und Haftprimer - Dolwaprim	ad es.: - Füllvorlack - PU-Haftemaille - Synthosatin	ad es.: - PU-Haftemaille - Synthosatin
Polvere-/ Rivestimenti termo-indurenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung	ad es.: - Durocal 10/50/90	ad es.: - Durocal 10/50/90
Acciaio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Docamin Grundierung	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung	ad es.: - Durocal 10/50/90	ad es.: - Durocal 10/50/90
Zincatura a fuoco	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung	ad es.: - Durocal 10/50/90	ad es.: - Durocal 10/50/90
Alluminio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Docamin Grundierung	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90	ad es.: - Duro-PUR - Durocal 10/50/90
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung	ad es.: - Durocal 10/50/90	ad es.: - Durocal 10/50/90

Fondo/Applicazione							
Fondi	Il fondo deve essere privo di ruggine, grasso, olio e impurità nonché pulito e asciutto, conformemente ai requisiti generalmente richiesti. A seconda del fondo (metallo, plastica ecc.) occorrono pretrattamenti o mani di fondo idonei.						
Applicazione	Subito applicabile a pennello e rullo (solo piccole superfici); diluibile con 0-5% di diluente (ritardante). Applicazione a spruzzo; diluibile con 0-10% di diluente Docamin, universale o al nitro.						
Essiccazione:	<table border="0"> <tr> <td>Fuori polvere:</td> <td>Dopo ca. 1 ora</td> </tr> <tr> <td>Asciutto al tatto:</td> <td>Dopo ca. 8 ore</td> </tr> <tr> <td>Ritoccabile:</td> <td>- Ripassabile a spruzzo dopo ca. 5 ore - Ripassabile con pennello dopo ca. 8 ore - Carteggiabile dopo ca. 24 ore</td> </tr> </table> <p><i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i></p> <p><i>Alle alte temperature (ad es. 50-80 °C) il film indurisce molto rapidamente.</i></p>	Fuori polvere:	Dopo ca. 1 ora	Asciutto al tatto:	Dopo ca. 8 ore	Ritoccabile:	- Ripassabile a spruzzo dopo ca. 5 ore - Ripassabile con pennello dopo ca. 8 ore - Carteggiabile dopo ca. 24 ore
Fuori polvere:	Dopo ca. 1 ora						
Asciutto al tatto:	Dopo ca. 8 ore						
Ritoccabile:	- Ripassabile a spruzzo dopo ca. 5 ore - Ripassabile con pennello dopo ca. 8 ore - Carteggiabile dopo ca. 24 ore						
Resa	7 - 11 m ² /kg <i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i>						
Pulizia degli utensili	Sciquare subito a fondo con diluente (ad es. al nitro o universale).						

Avvertenze	
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).
Importante	<ul style="list-style-type: none"> - Sollecitazioni continue fino a ca. 130 °C possibili - Sollecitazioni brevi fino a ca. 160 °C possibili (I cambiamenti ottici possono verificarsi anche a temperature più basse. Tuttavia, la funzionalità è ancora data.) <p>L'impiego di indurente strutturale può influire notevolmente sulla resa del prodotto.</p>

Qualità e ambiente

Dold 1921



Dold AG fu fondata il 1° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.

Etichetta ambientale



DOCAMIN DECKLACK: G

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le vernici a 2 componenti a base di solventi della Dold AG sono classificate nelle categorie da A a G. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO2



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



DOLD
vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.

