

DOLWA SATIN WV

Seidenglänzender Decklack, wässrig, für aussen

Wasserverdünnbarer, seidenglänzender Decklack auf Acrylbasis für den Aussenbereich. Dolwa Satin WV ist leicht und angenehm verarbeitbar, ist blockfest und besitzt ausgezeichnete Verlaufseigenschaften. Weiter zeichnet ihn die ausgezeichnete Wetter- und Vergilbungsbeständigkeit aus.



DoldColorSystem

Beschreibung

Anwendungsbereiche Allgemein im Baumalerbereich für aussen und innen. Als Schutz- und Dekorationsanstrich für verschiedene Objekte wie Fensterläden, Fachwerk, Holzschalungen, Dachuntersichten, für Industrie- und Kommunalbauten. Ideal auch bei Renovationsarbeiten.

Kenndaten

| | | |
|----------------------|--|---|
| Eigenschaften | Lieferviskosität | Pastös (vor Gebrauch gut aufrühren) |
| | Dichte: | Ca. 1.30 kg/l (Weiss) |
| | Glanzgrad: | Seidenglanz |
| | Festkörper: | Ca. 52 % (Weiss) |
| | Farbtöne (Lagerfarbtöne): | Weiss |
| | Abtönbar: | Mit DoldColorSystem, Handabtönungen bis max. 3% mit geeigneten Universalabtönpasten möglich |
| | Lagerfähigkeit: | Im gut verschlossenen Originalgebinde 9 Monate, vor Frost schützen |
| | Verarbeitungstemperatur: | Nicht unter + 5°C (Objekttemperatur) verarbeiten, idealer Temperaturbereich 15 - 22°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen |
| | Haftfestigkeit (DIN EN ISO 2409): | Gt 0-1 |
| | MINERGIE-ECO® | Priorität 1 (BKP 285) |
| | Umweltetikette | B |
| | EU-Decopaint: | 2004/42/IIA(d)130(2010)<20 |
| | Highlight: | Wässrig, blockfest und vergilbungsbeständig |

| Aufbau | | | | |
|--|--------|---|--|--|
| Untergründe | | Grundanstrich | Zwischenanstrich | Schlussanstrich |
| Holz | innen | wenn nötig anschleifen - z.B. Doco-Prim | z.B.: - Doco-Top - Doco-Finish | z.B.: - Doco-Top - Doco-Finish |
| | aussen | wenn nötig anschleifen - 1x Holzimprägnierung - 1x Holzgrundierung | entsprechend grundieren - z.B. Doco-Prim | z.B.: - 2x Dolwa-Satin WV - 2x Doco-Finish |
| Kunststoffe (Hart-PVC) | | wenn nötig anschleifen, z.B.: - Docamin Grund. WV - Doco-Prim | z.B.: - Doco-Top - Doco-Finish | z.B.: - Doco-Top - Doco-Finish |
| 2K Lacke | innen | Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin Grund. WV - Aqua Universalgrund | z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV | z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV |
| | aussen | Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin-Grund. WV - Aqua Universalgrund | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV |
| 1K Lacke | innen | Untergrund anschleifen, z.B. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund | z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV | z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV |
| | aussen | Untergrund anschleifen, z.B. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV |
| Pulver-/ Einbrenn- beschich- tungen | innen | Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin-Grund. WV - Aqua Universalgrund | z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV | z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV |
| | aussen | Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin-Grund. WV - Aqua Universalgrund | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV |
| Stahl | innen | wenn nötig anschleifen, z.B. - Doco-Prim - Docamin Grund. WV | z.B.: - Doco-Top - Doco-Finish | z.B.: - Doco-Top - Doco-Finish |
| | aussen | wenn nötig anschleifen, z.B. - Docamin Grund. WV - Aqua Universalgrund | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Doco-Finish | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Doco-Finish |
| Verzinkter Untergrund | innen | Untergrund anschleifen, z.B. - Doco-Prim - Docamin-Grund. WV | z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV | z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV |
| | aussen | Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin-Grund. WV - Aqua Universalgrund | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV |

| | | | | |
|-----------|--------|---|--|--|
| Aluminium | innen | Untergrund anschleifen, z.B. - Doco-Prim - Docamin-Grund. WV | z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV | z.B.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV |
| | aussen | Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin-Grund. WV - Aqua Universalgrund | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV | z.B.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV |

Untergrund/Verarbeitung

Untergründe Tragfähig für weitere Lackieraufbauten, sauber fett- und ölfrei, trocken. Rohes Holz und Holzwerkstoffe vorgängig grundieren. Gewisse Holzarten, insbesondere Tropenhölzer können zum "Durchschlagen" von wasserlöslichen Holzinhaltstoffen neigen. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 14% betragen. Diese können den Anstrichfilm verfärben. Zur Isolierung wird die Anwendung von Isoprim Aqua empfohlen (Vorversuche durchführen). Metalle entsprechend grundieren. Altanstriche anschleifen, und mittels Vorlack vorbereiten.

Applikation Streich- und rollfertig (unverdünnt),
Spritzen (0-5% mit Wasser)

Trocknung:

| | |
|------------------|---------------------|
| Staubtrocken: | Nach ca. 30 Minuten |
| Überarbeitbar: | Nach ca. 6 Stunden |
| Durchgetrocknet: | Nach ca. 7 Tagen |

Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C Raumtemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.

Ergiebigkeit

6 - 9 m²/kg
8 - 12 m²/l

Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis

Gerätereinigung Sofort gründlich mit Wasser auswaschen. Angetrocknete Schichten mit Nitroverdüner entfernen.

Hinweise

Gefahrenhinweise Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Hinweise Die Merkblätter des SMGV und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.

Wichtig

- Wir empfehlen bei Bauteilen wie z.B. Türen, Zargen etc. vorgängig Musterflächen anzulegen. Geringe Abweichungen im Farbton, Glanz und Oberflächenbild sind hierbei unvermeidbar (siehe auch BFS 25).
- Brillant- und Intensivfarbtöne (im Bereich Gelb, Orange, Rot etc.) besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen in abgestimmten Grundfarbtönen volldeckend vorzustreichen.
- Bei intensiven und dunkeln Farbtönen kann bei mechanischer Beanspruchung ein Pigmentabrieb an der Anstrichoberfläche entstehen. Dieses entspricht bei Seidenmatt-Lackfarben dem Stand der Technik und ist nicht zu beanstanden.

Qualität und Umwelt

Dold 1921



Die Dold AG ist seit 1921 führender Hersteller hochwertiger und ökologischer Beschichtungslösungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein umfangreiches Sortiment für Farb- und Lacksysteme für den professionellen Baumeister. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein abgestimmtes und allumfassendes Programm für Industriekunden an. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen über kompetente Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshändler im In- und Ausland.

Ökonomie



Die von Dold als «ökonomisch» etikettierten Produkte stehen für eine umfassende Denkhaltung. Die unter dem Label zusammengefassten Lack- und Farbsysteme berücksichtigen verschiedene Einflüsse und Anforderungen unserer Zeit. Zum einen finden die empfindsamen Reaktionen von Mensch, Natur und Umwelt auf chemisch erzeugte Produkte besondere Beachtung (Ökologie), zum andern wird grosser Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte und ein günstiges Kosten-Leistungs-Verhältnis gelegt (Ökonomie). Daraus setzt sich das Konzept der Ökonomie von Dold zusammen.

MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO®

Dolwa Satin WV: Priorität 1 (BKP 285)

Die Bewertung von Farben und Lacken nach dem MINERGIE-ECO® Standard erfolgt anhand der Umweltetikette der Stiftung Farbe Schweiz. Die Dold AG deklariert ihre Produkte anhand der Umweltetikette und bietet Lösungen und Produkte für sämtliche Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen, an.

Umweltetikette



Dolwa Satin WV: B

Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baumeister, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche wasserverdünnbaren Lacke der Dold AG werden in die Kategorie A bis C eingestuft. Die Produkte werden nach den Kriterien Emissionen, Umwelt und Gebrauchstauglichkeit eingeteilt.

Zertifizierungen



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken, welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.

Freiwilliger Klimaschutz durch CO₂ Vollkompensation



Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Klima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO₂ in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



Lacke und Farben

Hertstrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Untergründe schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.