

Polyesterspachtel soft

2K-Polyester-Industriespachtel im Fahrzeug- und Maschinenbau

Beschreibung

Anwendungsbereiche 2K-Polyester-Industriespachtel zum Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten im Fahrzeug- und Maschinenbau. Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GFK, verzinkten Untergründen, optimale Verziehbarkeit zum Erreichen von geschlossenen, glatten Oberflächen; hohes Standvermögen an senkrechten Flächen: hohe Füllkraft bei feiner Körnung; kein Ausbrechen in den Randzonen beim Feinschliff.

Kenndaten

Eigenschaften	Farbton:	Grau
	Mischungsverhältnis:	2 Gew.% Härter P
	Verarbeitungsbedingungen:	Über +10°C und bis 90% Luftfeuchtigkeit Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.
	Topfzeit:	3-5 Min.
	Schleifbarkeit:	Trocken schleifen nach ca. 15-20 Min.
	Überspachtelbare Grundierungen:	Dold EP Grundierfiller oder Dold 2K-Acrylgrund nach vollständiger Aushärtung. Nach der Trocknung kann Dold Industrie-Polyesterspachtel mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden. Spachtelflecken mit Dold EP Grundierung isolieren.
	VOC:	15,31%

Untergrund/Verarbeitung

Trocknung	Objekttemperatur bei 20°C	Schleifbar trocken nach 15-20 Min.
	Objekttemperatur bei 60°C	Schleifbar trocken nach 5-10 Min.

Hinweise

Gefahrenhinweise Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.

Wichtig Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Thermoplastische Lackierungen (NC-Lacke, 1K-Acryllacke), sowie säurehärtende Lacke (Washprimer) und Kunstharzlacke restlos abschleifen.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.



Lacke und Farben

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.dold.ch oder beim technischen Support Center unter +41 (0)44 877 48 48.

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch