

VALPAIN ROCOCÒ GRASSELLO DI CALCE

Stucco Veneziano minéral de 1ère qualité pour l'intérieur

Description

Domaines d'application Stucco Veneziano à excellent pouvoir respirant pour la décoration intérieure, idéal aussi pour des ouvrages d'importance historique et artistique.

Caractéristiques

Propriétés	Poids spécifique:	1.528 + 30 g/l à 25°C
	Perméabilité à la vapeur d'eau:	370 g/m ² en 24 heures (Standard UNI 9396 et ISO/DIN 7783)
	Facteur de résistance à la diffusion:	$\mu = 120$ (couche d'air équivalente à la diffusion $S_d = 0,07$ m // épaisseur de la peinture 0,58 mm)
	Coefficient d'absorption d'eau:	(Standard DIN 52617): $w = 0,112$ kg/m ² X h ^{0,5}
	Teintes:	Selon le nuancier Rococò
	Nuançable:	Par le système MIX VALCLONE. Pour améliorer l'application, nous conseillons de teinter le Grassetto di calce un jour avant son application. <u>Attention:</u> Les teintes peuvent varier de 20 à 30% par rapport au catalogue. L'empreinte de la teinte dépend également de la manière de l'application. C'est pourquoi nous conseillons l'application sur une surface continue par une seule personne et de la même manière.
	Capacité de stockage:	Au frais, cependant stocker à l'abri du gel. Bien refermer les seaux entamés et consommer rapidement. Les seaux d'origine fermés et non teintés se conservent au minimum 24 mois.

Support/Traitement

Supports Selon les exigences usuelles, le support doit être solide, ferme, sec, stable ainsi qu'exempt de poussière, graisse et huile ou autres impuretés. Ne pas utiliser sur des supports mous, extensibles ou élastiques. La capacité d'absorption du support doit être régulière, respectivement être mise en place de façon régulière.

Application	<p>Appliquez GRASSELLO DI CALCE avec l'outil PV 43, PV 44 ou PV 45 en une couche d'env. 1 mm d'épaisseur et formez une surface lisse et compacte. Après env. 6 heures à 20°C, bien poncer et appliquer le GRASSELLO DI CALCE dans un mouvement irrégulier, sur une longueur de 6 - 10 cm et en séparant les bandes de peinture de 4 à 6 cm sur la totalité de la surface à peindre.</p> <p>Après env. 1 heure à 20°C, commencez avec la surface sur laquelle vous avez appliqué la première couche et appliquez la peinture selon la méthode présentée ci-dessus, mais cette fois-ci, sur la totalité du support de sorte que chaque mouvement permette de superposer le produit aux coups de spatule antérieurs. Vous obtiendrez ainsi un effet antique semi-brillant.</p>	
Nettoyage des outils	<p>Lorsque le produit n'a pas séché, nettoyer immédiatement les outils après utilisation avec de l'eau. Lorsque le produit a séché, nettoyer machinalement.</p>	
Rendement	<p>Selon la structure et la porosité du support, respectivement selon le mode d'application, env. 2 - 3 m²/litre. Des différences relatives à l'objet sont possibles, de ce fait, un couche d'essai doit être établie.</p>	
Séchage (à 20°C)	Sec en surface	2 heures
	Sec en profondeur	18 heures
Structure recommandée	<p>Appliquez toujours le Primer 1100 comme couche de fond qu'il s'agisse d'une application sur murs anciens ou neufs. Selon les exigences usuelles, le support doit être sec (max. 3% d'humidité), propre, exempt de poussière et suffisamment durci. Les anciennes couches de peinture adhérant mal doivent être éliminées.</p>	

Indication

Mesures de sécurité Pour de plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité.

Important La température de l'application doit être entre +5°C et +30°C. Ne pas utiliser lors de rayonnement du soleil et de vent.

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans lesquelles travaille l'utilisateur ne nous sont toutefois pas connues et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités d'utilisation et de mise en œuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles décrites. L'utilisateur est responsable de l'observation de toutes les dispositions de la loi en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Distribution exclusive en Suisse auprès de Dold SA.



Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch – ou contactez notre centre de support technique au +41 044 877 48 48.

Fiche technique n° 599
Etablie en: Mars 2012 / Version (0)

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Téléphone +41 (0)44 877 48 48
Téléfax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch